



PROPAM[®] GROUT

**MORTERO FLUIDO,
SIN RETRACCIÓN,
PARA RELLENOS Y
ANCLAJES EN
GENERAL**

DESCRIPCIÓN

El mortero **PROPAM GROUT** está formulado a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos orgánicos que le confieren unas excelentes propiedades.



DATOS TÉCNICOS

| Conforme UNE-EN 1504-6 | |
|---|------------------------|
| Agua de amasado (consistencia fluida) | 12 ± 1% |
| Espesor aplicable | 10 a 70 mm |
| Tiempo de trabajabilidad | 30 min |
| Temperatura aplicación | +5°C a +30°C |
| Resistencia a compresión | |
| Tras 24 horas: | ≥ 30 N/mm ² |
| Tras 28 días: | ≥ 65 N/mm ² |
| Resistencia a flexotracción | |
| Tras 28 días: | ≥ 8 N/mm ² |
| Resistencia al desplazamiento, bajo carga 75 kN | ≤ 0,6 mm |
| Reacción al fuego | Euroclase F |

APLICACIONES

Está indicado para rellenos de bancadas de maquinaria, nivelación de apoyo de puentes y anclajes en general de maquinaria, pilares, pernos, barras de acero, postes, tubos pasantes, etc.

PROPIEDADES

Retracción compensada. Consistencia fluida sin segregación ni sangrado una vez amasado. Buenas resistencias tanto iniciales como finales. Elevado poder autonivelante y de relleno. Impermeable al agua, aceites, grasas y a los derivados del petróleo. Libre de sustancias agresivas para el hormigón y para el acero.

SOPORTE

El soporte debe estar limpio, firme, rugoso y libre de aceites, grasas, pinturas, restos de aceites, desencofrantes, polvo, etc.

Deberá tener una temperatura no inferior a +5°C ni superior a +30°C.

Humedecer el soporte a saturación 24 horas antes de la aplicación del mortero.

En rellenos de taladros eliminar el polvo y los restos de suciedad así como el agua encharcada de los agujeros mediante el soplado de aire a presión.

MODO DE EMPLEO

Mezcla:

1. En un recipiente limpio que contenga 2 litros de agua, verter poco a poco **PROPAM GROUT** mientras se mezcla cuidadosamente.
2. Añadir el resto del agua hasta completar los 3 litros que, aproximadamente, necesita un saco de 25 Kg, hasta obtener un mortero fluido y sin grumos. No añadir más agua de la recomendada. Puede amasarse mediante máquina taladradora provista de agitador a bajas revoluciones, o en hormigonera tradicional.
3. Dejar reposar durante 5 minutos.
4. Volver a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.
5. Puede reducirse la cantidad de agua de amasado indicada con objeto de obtener resistencias mecánicas más elevadas.

Aplicación:

1. Rellenar el hueco previsto. Evitar trayectos largos entre el lugar del mezclado y el de la puesta en obra para evitar posibles decantaciones.

2. Para el relleno, es conveniente verter el material, ayudándose de una varilla. En rellenos bajo placas, debe preverse un conducto para el aire, facilitando la salida de éste a medida que se rellena con **PROPAM GROUT**.

3. En relleno de taladros profundos debe asegurarse la salida de aire colocando un tubo de plástico que se extraerá lentamente.

4. En caso de uso de mortero con consistencia plástica será necesario ayudar a la compactación mediante una ligera vibración.

Curado:

1. Una vez vertido, **PROPAM GROUT** debe ser protegido del sol, viento, etc.

Es conveniente taparlo mediante arpilleras húmedas durante 2 o 3 días.

2. La operación de curado es imprescindible en todos los casos.

3. En caso de rellenar un encofrado deberá esperarse 24 horas a 20°C de temperatura para realizar el desmoldeo.

RECOMENDACIONES

- No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material.
- En caso de rellenos de espesores superiores a los indicados como máximos para cada producto deben mantenerse los encofrados durante al menos 3 días.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM GROUT** es de 2,2 Kg/m² y mm de espesor de relleno, y depende de la rugosidad del soporte.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 Kg.

Color: gris.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE: Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL: Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2012.