

FICHA TECNICAEdición : Enero 2002
Sustituye la de fecha : Febrero 1997**1. Producto: *BRICODUR LIJADO SUAVE***
CATALIZADOR PARA BRICODUR**Cód. J8 180 0831****Cód. J8 182 0805***Masilla de dos componentes para la utilización en grandes espesores.*

- * **Facilidad de aplicación y lijado.**
- * **Gran poder de relleno.**
- * **Endurecimiento muy rápido.**
- * **No descuelga.**
- * **No se agrieta.**
- * **No contrae.**
- * **Baja absorción.**

2. Características Técnicas:**METODO**

- * Naturaleza: Poliéster bicomponente.
- * Acabado: Mate.
- * Color: Gris claro
- * Densidad : $1,82 \pm 0,05$ kg/lt.
- * Sólido transformable: 100%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 5 minutos (entre 20-25°C)
- * Duro y lijable: 30 minutos.
- * Pot-life: 5-10 minutos a 20°C.

NVAL-015
NVAL-015
NVAL-001
TeóricoNVAL-035
NVAL-035
NVAL-027**3. Preparación de las superficies:**

Las superficies metálicas se deben lijar previamente para mejorar la adherencia, eliminando óxido, grasa y suciedad.

En superficies de madera, quitar las posibles partes degradadas, hasta alcanzar madera en buen estado. Aplicar 1-2 manos de CONSERVANTE PARA LA MADERA de Valentine y dejar secar 23-48 horas.

Las superficies de los materiales de la construcción deben ser muy consistentes, de lo contrario no tendrían cohesión con un producto de la dureza de BRICODUR. No aplicar sobre superficies blandas o húmedas. En estos casos recurrir a MASILLA PLASTICA de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**



FICHA TECNICA	
Producto: <i>BRICODUR LIJADO SUAVE</i> <i>CATALIZADOR PARA BRICODUR</i>	Cód. J8 180 0831 Cód. J8 182 0805
4. Modo de empleo: Homogeneizar el producto removiendo con una espátula. No preparar la mezcla hasta que la superficie esté a punto y sólo la cantidad necesaria. La mezcla, en la proporción de 100 gr. de masilla por 2 gr. de catalizador, deberá ser homogénea y se utilizará inmediatamente. La vida útil de la misma es de 5-10 minutos a 20°C. Aplicación a espátula y lijado a los 30 minutos. A más tiempo, más difícil de lijar. Atención: No sobrepasar la dosis de catalizador y no emplear útiles sucios del mismo cuando se efectúe la mezcla. Temperaturas extremas influyen sensiblemente en los tiempos de secado y lijado. * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL, inmediatamente después de utilizarlos.	
5. Envase y etiquetado: Formatos: Masilla: 1,640 kg. Catalizador: 45 gr. Precauciones: Componente A: Inflamable. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente con agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene Estireno. Componente B: Puede provocar incendios. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese lejos de agentes reductores, ácidos, álcalis, ánimas, metales, compuestos de metales pesados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. Contiene Peróxido de dibenzoilo.	
6. Conservación: * Conservar los envases de origen bien cerrados, en sitio fresco, seco y alejado de fuentes de ignición. * Para el catalizador: Evitar el contacto con productos como secantes, acelerantes u otros catalizadores. * Almacenar entre 5 y 25°C.	
7. Aplicaciones: <i>Ideal para reparar defectos en todo tipo de superficies metálicas, de madera o de materiales de la construcción.</i> <i>Se puede aplicar a gran espesor sin tendencia al descuelgue o al agrietado.</i> <i>Permite ser lijado con P240, a máquina en seco, o P280, al agua y a mano.</i>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control