



PINTURA MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO TITAN

Exterior - Interior.

Código artículo: 064



Descripción

Clásica imprimación antioxidante al aceite para hierro y acero. Por su condición grasa, penetra e impregna los lugares de difícil eliminación del óxido, asegurando una muy eficaz protección.

Campos de aplicación

Para toda clase de estructuras de hierro y acero. También se usa como preparación en embarcaciones de madera.

Datos técnicos

Acabado: Semi mate

Color: Naranja característico

Densidad: 1,96 - 2,02 Kg/l

Rendimiento: 10 - 14 m²/l (35 - 45 μ secas)

Secado a 23°C 60 % HR: 6 - 8 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 48 - 72 horas

Métodos de Aplicación: Brocha

Limpieza de utensilios: Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás TITAN

Espesor Recomendado: 70 - 100 μ

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 °C - +30 °C

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 44 °C

Volumen Sólidos: 56 - 57 %

COV: 2004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 350 g/l

Presentación: 4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas. Aplicar dos capas delgadas y dejar secar a fondo antes de aplicar la pintura de acabado. De precisar un secado rápido, utilizar **Minio Sintético Titanlux**

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha Técnica.

La información técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

