

SELLADOR ACRÍLICO RÁPIDO

SELLADOR UNIVERSAL PINTABLE AL CABO DE 30 MINUTOS.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador universal elastoplástico pintable al cabo de 30 minutos, a base de dispersión de acrilato. Para sellar juntas, costuras, hendiduras y grietas (de poco juego).

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para sellar juntas, costuras, hendiduras y grietas de poco juego. Muy apropiado para el sellado en torno a marcos de puertas y ventanas, antepechos de ventanas, elementos prefabricados, escaleras, rodapiés, tabiques, placas de yeso, techos, chapas onduladas y tuberías de paso. Se adhiere a ladrillo, hormigón, hormigón poroso, enlucido, mampostería, madera, vidrio, azulejos de cerámica, metales y PVC rígido. También sirve para sellar hendiduras y grietas en paredes. No apropiado para para sellados de elasticidad permanente y en lugares con un grado elevado de humedad permanente y/o prolongado contacto con agua. No es apropiado para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE, siliconas y betún.

CARACTERÍSTICAS

- Puede pintarse al cabo de 30 minutos
- Alisado perfecto
- Fácil de aplicar
- Resistente a la humedad
- Excelente adherencia sin imprimación
- Resistente a rayos UV e intemperie
- Aplicable en interiores y exteriores
- Calidad elastoplástica permanente (12,5% de estirado como máximo)
- neutro, sin ácidos

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Utilizar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

Requisitos superficies: La superficie debe estar bien seca, limpia y libre de polvo, óxido y grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Para una mejor adherencia a superficies porosas, éstas deben proveerse primero de una capa de solución diluida de masilla de acrilato (1 parte de masilla por 2 de agua). Para un buen resultado, aplicar cinta de pintor a los bordes de la junta. Para evitar la adherencia a tres lados y obtener la profundidad de junta correcta, rellenar la junta con un cordón de espuma de relleno o filme de PE.

Herramienta: Usar el cilindro con pistola de masilla.

APLICACIÓN

Consumo: 1 cilindro para 14 metros de junta de 6 x 6 mm.

Modo de empleo:

Cortar el tapón de plástico hasta la rosca. Enroscar la boquilla y cortarla en sesgado a la anchura deseada. Procurar mantener una anchura mínima de junta de 6 mm y máxima de 24 mm. La junta debe tener una profundidad de 6 a 9 mm. Aplicar la masilla uniformemente en la junta y alisarla antes de que pasen 5 minutos con una espátula o un dedo humedecidos.

Manchas/restos: Eliminar las manchas húmedas inmediatamente con agua. La masilla seca sólo puede eliminarse por procedimientos mecánicos.

Consejos: La masilla de acrilato no es apropiada para lugares permanentemente mojados y sellado permanentemente elástico. Para esto, usar Imedio Silicona Universal.

Para un sellado pintable, resistente al agua y de elasticidad permanente, usar Imedio Poly Max®.

Puntos de atención: La masilla puede pintarse al cabo de 30 minutos con pintura degradada con agua y al cabo de 2 horas con una pintura a base de un disolvente. La masilla encoje al secar, por lo que una pintura no elástica puede desprenderse de ella.

Una vez totalmente endurecida, es resistente a la intemperie.

Procure que la junta permanezca seca al menos 8 horas. No emplear en tiempo lluvioso o cuando amenace lluvia.

TIEMPOS DE SECADO*

Velocidad de endurecido: aprox. 1 mm/24 uur

Tiempo de secado/endurecido: aprox. El secado total se consigue al cabo de 8-14 días, dependiendo de la humedad relativa del aire y la temperatura.

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia térmica: De -20°C a +75°C

Resistencia a los rayos UV: Buena

Resistencia a los hongos: No

Resistencia a los compuestos químicos: Buena

Pintabilidad: Muy buena

Elasticidad: Limitado/a

Poder de relleno: Buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Dispersión de acrilato

Color: Blanco

Viscosidad: Pastoso

Contenido de materia sólida: aprox. 83 %

Densidad: aprox. 1.68 g/cm³

Contracción: aprox. 17 %

Deformación max. permitida: aprox. 12,5 %

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 24 meses después de la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.