



# ARDEX X7G FLEX

## Adhesivo en capa fina

A base de cemento gris.

Cumple los requisitos de EN12004-C2.

Resistente al agua.

Resistente a las heladas.

Flexible .

Colocación de piezas cerámicas de gres y gres porcelánico, piedra y baldosas de piedra natural para uso en interiores y exteriores.

Aprobado por el DIBt, de Berlín, como material de construcción no combustible A1 según DIN 4102-1.

Aprobación N ° Z-PA-III 04:53.

ARDEX X7GFLEX + ARDEX E90 (aditivo) = Adhesivo especial con una mayor capacidad de deformación (S 2 según EN 12002) y propiedades repelentes al agua.



Empresa certificada según  
ISO 9001:2008 por LRQA



Registro n° SGI3202150



**ARDEX CEMENTO, S.A.**  
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18  
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38  
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)  
[www.ardex.es](http://www.ardex.es) - [ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

# ARDEX X7G FLEX

## Adhesivo en capa fina

### Campo de aplicación:

Para interiores y exteriores. En suelos y paredes.

Colocación de:

- Baldosas cerámicas.
- Pavimentos de todo tipo de gres y azulejos.
- Baldosin catalán y Barro cocido.
- Mosaicos vítreos y porcelánicos.

Colocación de:

- Placas de construcción, como por ejemplo, de cartón-yeso.
- Placas de aislamiento de espuma prensada o de fibras minerales.
- Placas aligeradas (p.e. espuma prensada recubierta de mortero, panel sandwich).
- Placas de techo y de aislamiento acústico.
- Placas de baldosas cerámicas con reverso altamente texturado.
- Placas de piedra natural en lecho medio-grueso.

Apto para suelos con calefacción radiante.

### Descripción del producto:

Polvo con cemento de color gris, rellenos, resinas sintéticas y aditivos seleccionados.

Cuando se mezcla con agua el resultado es un mortero suave que endurece por hidratación y secado.

Es impermeable y resistente a la intemperie en pocos días. Se adhiere perfectamente sobre cualquier soporte, como por ejemplo el hormigón, maestras de cemento, maestras de anhidrita, enlucidos, yeso, albañilería y soportes similares, creando una firme adhesión entre los diferentes materiales de construcción.

### Preparación del soporte:

ARDEX X7G FLEX se adhiere tanto en soportes secos como húmedos pero éstos deben ser firmes, resistentes, con agarre y sin agentes separadores.

Los soportes porosos y de yeso deben estar secos y ser tratados con la imprimación ARDEX P51, diluida en agua en relación 1:3. El enlucido de yeso y el revoco deben estar realizados en una sola capa de al menos 10 mm de grosor y no estar afieltrados ni pulidos.

Los soportes no porosos del tipo cerámica, metal, vidrio, capas de barniz, etc. deben ser imprimados con ARDEX P82 en interiores y en zonas secas. En exteriores para aplicar sobre baldosas existentes, éstas se imprimaran con ARDEX P4.

En las áreas con humedades (baños, cocinas, platos de ducha, etc.) o en exteriores (terrazas, balcones, etc.), recomendamos la utilización de la membrana impermeabilizante ARDEX 8+9.

### Modo de empleo:

Se vierte agua limpia en un recipiente mezclador y se añade el polvo del ARDEX X7G FLEX agitando fuertemente hasta conseguir un mortero flexible, homogéneo y sin grumos. Para mejorar la flexibilidad y el completo contacto con la pieza, el mortero se debe agitar de nuevo antes de su aplicación sobre el soporte.

Cantidad de agua necesaria para la mezcla:

ARDEX X7G FLEX : 8 l de agua por cada saco de 25 kg.

A una temperatura de 20°C, el mortero es trabajable durante aproximadamente 5 horas.

Si se añade el aditivo mejorador ARDEX E90, proceder de la siguiente manera:

Mezclar primero el ARDEX E90 con agua (1:1). La relación de mezcla es:

25 kg ARDEX X7G FLEX : 4,5 kg ARDEX E90 : 4,5 kg

Agua.

Se puede modificar la viscosidad del mortero aumentando o disminuyendo la cantidad de agua de la mezcla.

Aplicar el mortero en el soporte y peinarlo con una llana dentada en vertical. La elección de la llana dependerá de la superficie del soporte, del tipo y del tamaño de la pieza. En caso de superficies que tengan que soportar cargas elevadas, es recomendable aplicarlo siguiendo el método del doble encolado para conseguir una humectación lo más completa posible.

La zona de trabajo no debe ser mayor que la que permita colocar las piezas en un lecho húmedo durante 10 minutos.

Para igualar y preparar soportes rugosos y desiguales, así como para colocar baldosas fuertemente perfiladas o losas de piedra natural con distintos espesores sobre un lecho de mortero grueso, se puede alargar el ARDEX X7G FLEX con arena de granulometría 0-1 mm, según la relación:

1 parte de ARDEX X7G FLEX : 0,3 -0,4 partes de arena.

Para proteger de la humedad, p.e. en fachadas, preparar el soporte con ARDEX X7G FLEX+ARDEX E90 en una capa mínima de 3 mm de espesor.

Cuando se fijen las placas de aislamiento, el mortero se aplicará por detrás en franjas o por puntos.

Si los tableros no son porosos, primero se deben fratar.

En caso de duda, realizar una prueba antes.

Trabajar ARDEX X7G FLEX a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C.

### Recomendaciones:

Para la colocación en interiores de piedra natural sensible al agua, en especial para la colocación de mármoles claros y translúcidos, recomendamos aplicar ARDEX N23 o ARDEX S27W para evitar la aparición de manchas en la pieza.

ARDEX WA, tanto en adhesivo como en material de rejuntado, se recomienda en el caso de necesitar resistencia a componentes químicos y limpiezas agresivas, p. e.: piscinas, balnearios, industria alimentaria, depósitos, etc.

Para colocar piezas de gran formato y piedra natural en fachadas es aconsejable aplicar ARDEX X77, adhesivo flexible especial C2TES1.

### Precauciones:

Contiene cemento. Irrita los ojos y la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar cualquier contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavarlos de seguida con abundante agua y consultar un médico. Ponerse guantes de protección apropiados. En estado fraguado es inocuo fisiológica y ecológicamente.

GISCODE ZP1 = producto que contiene cemento, bajo contenido en cromato.

**Datos técnicos**

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

|   |  |
|---|--|
| Relación de mezcla:                           | Aprox. 8 l de agua : 25 kg de polvo lo que es equivalente a 1 vol. de agua : 2 1/2 vol. de polvo.  |
| Densidad:                                     | 1,3 kg/litro.  |
| Densidad del mortero en fresco:               | Aprox. 1,5 kg./l.  |
| Rendimiento:                                  | En soportes lisos:<br>Aprox. 1,4 kg/m <sup>2</sup> con llana dentada de 3x3x3<br>Aprox. 2,5 kg/m <sup>2</sup> con llana dentada de 6x6x6<br>Aprox. 3,5 kg/m <sup>2</sup> con llana dentada de 8x8x8<br>Aprox. 5 horas. |
| Tiempo de trabajabilidad (20°C):              |  |
| Tiempo de colocación (20°C): (tiempo abierto) | Aprox. 30 minutos.   |
| Tiempo ajuste (20°C):                         | Aprox. 15 - 20 minutos.  |
| Transitabilidad (20°C):                       | Aprox. 24 horas (20°C).  |
| Rejuntado de paredes:                         | Aprox. 8 horas (20°C).   |
| Resistencia a la Tracción:                    | Tras 28 días:<br>seco/mojado: 1-1,5 N/mm <sup>2</sup><br>hielo/deshielo: 1-1,5 N/mm <sup>2</sup><br>Sí.  |
| Apto para suelos con calefacción radiante:    |  |
| Envase:                                       | Sacos de 25 kg.  |
| Almacenaje:                                   | Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <br>0432<br>0370                          |                         |
| ARDEX Cemento S.A.<br>Pol. Ind. Pla.de Llerona<br>C./Holanda, 18<br>E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)<br>España  |                         |
| <b>06</b><br><b>54101</b><br><b>EN 12004:2007+A1:2012</b><br><b>ARDEX X7G FLEX</b><br>Adhesivo cementoso<br>EN 12004:C2TE-S1 |                         |
| Adhesión inicial:  | ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhesión después de inmersión en agua:   | ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhesión tras envejecimiento con calor:  | ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:  | ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup> |
| Tiempo abierto (después de al menos 30 minutos):   | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> |
| Adhesión temprana tras 6 horas:  | NPD                     |
| Determinación del deslizamiento:   | ≤ 0.5 mm                |
| Deformación Transversal:   | ≥ 2,5 mm y < 5 mm       |
| Reacción al fuego:   | A1                      |

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Febrero 2014