



AGRECONS S.A.

AGREBOND 52 ANCLAJE

MORTERO EPOXICO PARA ANCLAJES

DESCRIPCION:

Mortero epóxico fluido, formulado con resinas epóxicas y agregados minerales seleccionados, formados por tres componentes:

Componente: A

Componente: B (Reactivo)

Componente: C Agregado mineral

USOS:

Para anclajes de pernos, cables, postes de pasamanos, varillas en columnas en superficies horizontales y verticales, Para nivelar fundiciones de maquinarias o platinas de soportes para puentes, columnas, etc. Para fijar rieles para preparar y resanas oquedades y grietas anchas. Como Mortero fluido de alta resistencia y adherencia en uniones rígidas de hormigón y acero.

BENEFICIOS

- Resistencias mecánicas.
- Libre de solventes.
- No presenta contracción.
- Resistente a las vibraciones.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvos, etc.

Preparación del producto:

Se deja reposar el producto de 3 a 5 Mins. Antes de aplicarlo. Mezclar los componentes A y B por separado. Vertir lentamente el componente B sobre el componente A mezclándolo hasta tener una mezcla homogénea y luego añadir el componente C.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que la superficie de hormigón tenga mínimo cuatro semanas de edad. Para volúmenes grandes es mejor aplicar el producto por capas de unos 5 cm cada una aplicando la siguiente capa cuando la segunda haya endurecido.

RENDIMIENTO:

Su rendimiento es aproximadamente 2 kg de mortero epoxico por cada Lt. De relleno.

PRECAUCIONES:

AGREBOND 52 ANCLAJE contiene endurecedores nocivos. Antes del curado del producto. Evite inhalar los vapores. Hay que ventilar el lugar donde se está aplicando. Evite el contacto piel y ojos.

DATOS TECNICOS:

Densidad: 1.38 ± 0.01

Temperatura del sustrato: Mínimo 5°C
Máximo 40°C

Tiempo de secado: 1 a 2 horas

Tiempo de curado: 24 horas a 18 °C

Tiempo de vida aproximado: 1h30 a 18°C

Resistencia al fuego: se extingue automáticamente

Resistencia al impacto: Mayor que el hormigón.

PRESENTACION:

- Comp. A (1 Kg) + Comp. B (1 Kg.) + Comp. C (2 Kg)




ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.

SALUD Y SEGURIDAD:

- No toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net