

XIKOLCOLOR MORTERO PARA REJUNTADO

MORTEROS PARA REJUNTADO

Descripción

Mortero especial a base de cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales estables.

Características

Elevada dureza.
Color intenso.
Fácil limpieza.
Textura muy fina.
Baja absorción de agua.
Resistente al agrietamiento y a la abrasión.
Aplicación en interiores y exteriores.
Apto para calefacción radiante.

Normativa

UNE-EN 13888: Morteros para rejuntado de baldosas cerámicas.

Aplicaciones

Mortero para rejuntado especialmente aditivado, hidrofugado y coloreado con pigmentos minerales estables, apto para el relleno de juntas de 2 a 15 mm de cualquier tipo de piezas cerámicas en revestimientos y pavimentos, tanto interior como exterior.

Soporte

Asegurar que las juntas vacías deben estar secas y limpias (exentas de polvo, grasa, etc.)
El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 24 horas después de la fijación de la cerámica en paramentos verticales y 48 h. en paramentos horizontales.
En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas. (Consultar al Departamento Técnico).

Modo de empleo

Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable (no líquida).
Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos y reamasar.
Trabajando en zonas pequeñas, llenar las juntas con llana de goma o pistola recargable, compactando el material firmemente. La aplicación debe realizarse en sentido diagonal de las juntas presionando la masa sobre las mismas y retirando el material sobrante. Dejar secar ligeramente el material durante aproximadamente 15 min.

Cuando la pasta se vuelve opaca, puede proceder a la limpieza de la superficie con una esponja dura, ligeramente humedecida.

La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido. Eliminar los restos existentes, limpiando la superficie con un paño limpio y seco.

Precauciones y Recomendaciones

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
No usar en juntas de dilatación o sujetas a movimientos estructurales de la obra.
Rellenar las juntas cuando el pavimento o revestimiento esté completamente seco.
En piscinas esperar al menos una semana después del rejuntado para el primer llenado de la piscina.
En rehabilitaciones vaciar completamente la junta antes de la aplicación.

Manipulación

Se deben usar gafas protectoras para los ojos, guantes de goma para las manos y ropa laboral de mangas largas.

Rendimiento

RENDIMIENTO (Kg/m²):

Valores válidos para piezas de 6 mm de grosor

FORMATO BALDOSA	ANCHURA JUNTA				
	2 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm
15 x 15	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15 x 20	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20 x 20	0,20	0,51	0,82	1,02	1,53
25 x 33	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30 x 40	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40 x 60	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64
45 x 80	0,07	0,18	0,28	0,35	0,53

Presentación

En bolsos de polietileno de 5 kgs

Colores: Consultar Gama a nuestro departamento

Almacenamiento

Hasta 2 años en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Datos técnicos

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).

Densidad aparente en pasta	1.7 ± 0.2 g/cc
Resistencia a Flexión 28 días	> 2.5 N/mm ²
Resistencia a Compresión 28 días	> 15 N/mm ²
Abrasión	≤ 1000 mm ³
Absorción de agua después de 30 min.	≤ 2 g
Absorción de agua después de 240 min.	≤ 5 g

Clasificación según UNE EN 13888

CG2 A W



XIMOR MORTEROS S. L.

Ctra. Carmona-Fuentes de Andalucía, Km. 19,900 • 41420 Fuentes de Andalucía - SEVILLA • Tel. 95 595 53 24/5/6
Fax 95 595 53 05



XIMOR MORTEROS S.L.

Rev 01/14