

FICHA TECNICAEdición: Febrero 2009
Sustituye la de Octubre 2008**VALENITE TEFLON****Cód. D0 208****1. Descripción:**

Esmalte sintético satinado, basado en una nueva generación tecnológica, para la protección y decoración en exteriores e interiores. Comparado con los sistemas convencionales presenta un menor contenido en disolventes y pasa, así, los límites en Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) impuestos para el 2007 por la Directiva 2004/42/CE, contribuyendo de este modo a la conservación del medio ambiente.

- * **Aspecto sedoso.**
- * **Buena brochabilidad.**
- * **Excelente nivelación.**
- * **Buena opacidad.**
- * **Buena flexibilidad.**
- * **Combustibilidad: B s1 d0 (según UNE EN 1350 1-1:2002).**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-alquídica.
- * Acabado: Satinado (Brillo de 35-40% en ángulo de 60-60°). Estabilización del brillo a las 48h.
- * Rendimiento: 14 -16 m²/lt. mano, según estado de la superficie.
- * Densidad: 1,42 ± 0,03 Kg/lt. para el blanco (0501); 1,16 ± 0,03 Kg/lt. para el negro (0531).
- * Viscosidad: 75-85 KU. a 23°C (Blanco 0501)
- * Volumen de sólidos: 49-51 %
- * Secado: a 20 °C y 60% humedad relativa. (La coincidencia de baja temperatura y alta humedad retrasa el secado, principalmente en los colores intensos.)
- * Secado: 3 - 4 horas.
- * Repintado: 16-24 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Alto 25,00-50,00 Valor límite de la UE para este producto A/b: 400 g/L (2007) Este producto contiene como máximo 399 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio, desengrasar y dar una mano de VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar la porosidad con FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua) o dar una mano de VALTODO de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **VALENITE TEFLON**

Cód. D0 208

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- * Aplicar a espesores de 25-35 micras secas, por mano.
- * En aplicación a brocha, rodillo de esmaltar o pistola.
- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o UNIVERSAL, antes de que sequen.
- * No utilizar aditivos sin consultar previamente con el Servicio Técnico.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt – 0,750 lt – 0,500 lt. - 0,250 lt.

Precauciones: Inflamable.

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de incendio úsese arena, dióxido de carbono o producto en polvo. No usar nunca agua. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Esmalte satinado con Teflon, ideal para el pintado y la restauración de madera y metal en interior y exterior, como son puertas, muebles, radiadores, persianas, verjas, etc.

Adecuado para pintar interiores en yeso y cartón yeso, especialmente indicado en cuartos de baño y cocina..

Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.