

TKROM-C9

Adhesivo para placas y zócalos de Poliestireno.



PROPIEDADES TÍPICAS

BASE	Caucho sintético en disolución.
VISCOSIDAD A 20°C	Aprox. 5000 mPa s Brookfield RVT (Sp6, 10 rpm)
DENSIDAD A 20°C	Aprox. 0.80 gr/cm ³
CONTENIDO EN SÓLIDOS	Aprox. 40 %
PUNTO DE INFLAMACION	Inferior a 21°C
COLOR	Blanquecino

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

METODO DE APLICACION	A brocha o espátula dentada a una o dos caras.
CANTIDAD A APLICAR	Aprox. 150-200 gr/m ² .
AIREACION O APERTURA	Aplicación a una cara: Aprox. 1 min. Aplicación a dos caras: Aprox. 10 min.
TIEMPO ABIERTO	Aplicación a una cara: Máximo 5 min. Aplicación a dos caras: Aprox. 15 min.
DILUCION Y LIMPIEZA	Con D-7500.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Al abrigo de la humedad, de 15-25°C.
TIEMPO DE VIDA	12 meses en envases originales cerrados.



APLICACIONES:

Adhesivo de contacto **TKROM-C9** está concebido para el pegado de materiales insonorizantes como espumas de Poliuretano y Poliestireno, así como textiles, fieltros y cartón, a madera o metal pintado, barnizado o imprimado. Especialmente indicado para pegado de aislamientos en cámaras frigoríficas.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y exentas de polvo y toda materia extraña.

Se aplica el adhesivo sobre una o las dos superficies en una capa uniforme. Transcurridos los tiempos de aireación, unir ambas superficies presionando firme y uniformemente.

PRECAUCIONES:

El adhesivo **TKROM-C9** es Inflamable. Para más información consultar la Hoja de Seguridad facilitada por el fabricante.

Usar en lugares con buena ventilación.

ENVASE Y EMBALAJE

CAPACIDA U./CAJA C./PALET
D

1 L.	244	18
5 L.	-	18

NOTA:

La información contenida en esta ficha se basa en los resultados de nuestra experiencia. Estas recomendaciones no conllevan ningún tipo de garantía ya que las condiciones de utilización están fuera de nuestro control.

Antes de emplearlo, debe el usuario determinar si el producto es ó no adecuado al uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que pueda derivarse de su empleo.