

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: *LACA SATINADA BLANCA 72*****Cód. E1 351 0501**

Laca satinada opaca de primera calidad para la protección y decoración de madera en interiores.

- * **Gran dureza y resistencia al rayado.**
- * **No amarillea.**
- * **Secado rápido.**
- * **Gran impermeabilidad.**
- * **Gran poder de relleno.**
- * **Sedoso al tacto. Acabado impecable.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Celulósica.
- * Acabado: Satinado (brillo de 22 a 28% en ángulo de 60-60°)
- * Color: Blanco.
- * Rendimiento: 12-15 m²/lt.
- * Densidad: 1,12 ± 0,03 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 28 ± 1%.
- * Secado: 30 minutos a 1 hora.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Repintado: 4-5 horas.
- * Duro: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Aplicar una mano de TAPAPOROS CELULOSICO E-9005 de Valentine, después de lijar hasta eliminar el "repelo" de la madera.

3.2. Repintado:

La LACA SATINADA BLANCA 72 sólo se puede aplicar sobre sustratos resistentes a los disolventes para celulósicos, de lo contrario se producirían removidos, aunque las capas inferiores estuvieran bien secas. Conviene hacer una prueba.

Productos sintéticos o ceras deben **eliminarse totalmente** mediante lijado y proceder como si de madera nueva se tratase.

Sobre productos celulósicos o poliuretanos lijar bien con lija fina previamente (nº 000 si es a mano ó nº 0 si es a máquina).

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: *LACA SATINADA BLANCA 72*

Cód. E1 351 0501

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Aplicar a pis tola aerográfica previa dilución con un 100-120% de DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine a una presión de 3,5 kg/cm². y una boquilla de 1,5 a 1,8 mm.
Las capas deben ser finas y regulares ya que el espesor de las mismas condiciona el brillo final (a menos espesor, menos brillo).
- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt. y 1 lt.

Precauciones: Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese en lugares bien ventilados.

Contiene: Xileno (mezcla de isómeros).

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Producto concebido especialmente para el lacado en opaco de muebles y carpintería de calidad.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.