

## CROM Estuco



### REVESTIMIENTO POLIMÉRICO

#### CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia: Pasta polimérica.  
 Densidad fresca:  $1,70 \pm 0,1$  kg/l  
 Tipos: Cordillera (blanco)  
 Playa (amarillo)  
 Río (gris)

#### DESCRIPCIÓN:

CROM Estuco, es un revestimiento polimérico, compuesto por árido de cuarzo de granulometría controlada, aglomerante polimérico, modificadores reológicos y aditivos. CROM Estuco se ha formulado para confeccionar un revestimiento delgado altamente adhesivo cuyo aspecto final es de estuco fino blanco.

CROM Estuco se fabrica en 3 tonalidades:

Blanco: Cordillera  
 Amarillo: Playa  
 Gris: Río

#### BENEFICIOS:

- Secado rápido, no requiere curado.
- Fácil aplicación sólo con llana.
- No requiere promotor de adherencia.
- Se puede trabajar sobre cabeza

- y en superficie vertical.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.

#### USOS O APLICACIONES:

- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos, y prefabricados.
- Reparación de muros estucados.
- Reparación de cielos en losas.
- Estuco fino sobre hormigón, planchas de fibro cemento, tableros de madera aglomerada y otros materiales usados en construcción.

#### MODO DE EMPLEO:

##### Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una cara sana. En caso de residuos de desmoldante limpie con solución ácida suave y luego



## CROM Estuco

lave con agua abundante. Deje secar a estado húmedo superficie seca.

### Preparación de CROM Estuco:

Se entrega listo para ser aplicado, tal como se aplica la generalidad de las pastas para muros.

**CROM Estuco** se aplica con llana metálica o espátula.

Asegure que las herramientas estén limpias antes de iniciar la aplicación.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca.

**CROM Estuco** es pintable en estado endurecido, especialmente compatible con las líneas de látex y esmalte de . En terminación a la vista se puede sellar con **SELLACROMA**, lo que confiere terminación brillante.

### RENDIMIENTO:

Para recubrir un metro cuadrado, se requiere aproximadamente 3,5 a 4 kg. para un espesor de 2 mm.

### ENVASES :

- Tambor de 250 kg
- Tineta de 25 kg

### ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco, y seco duración es de 3 meses.

Elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos.

Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

- Ropa de Trabajo.

Y en general la requerida para la zona específica, como zapatos o botas de seguridad, arnés de seguridad u otros.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos  pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.cromcret.cl](http://www.cromcret.cl) para consultar la última versión. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.