



TITANLUX. ESMALTE ACRÍLICO. BRILLANTE

Interiores - Exteriores. Brillante.

Código artículo: 004



Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación, con buen aplanamiento y resistencia al roce, incorporando *Silcurane*. Lavable e inodoro. No amarillea.

Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica

Acabado: Brillante

Color: Blanco y gama colores

Densidad: Blanco: 1,22 - 1,26 Kg/l

Rendimiento: 12 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 30 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Diluyente: Agua

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: Blanco: 34,5 - 35 %, Resto colores: 32 - 36 %

COV: 2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 128 g/l

Presentación: 4l, 2,5l, 750ml, 375ml y 125ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:

Temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq$ 80 %.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Superficies no preparadas: Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o

secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Titanxyl Fondo al Agua ó Selladora TITAN según necesidades.
Hierro: aplicar Imprimación Sintética Ecológica. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Esmalte Acrílico Titanlux en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Esmalte Acrílico Titanlux en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Esmalte Acrílico Titanlux.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 01/2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

