

LASUR AQUA SATINADO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur tixotrópico al agua pigmentado y de acabado satinado, adecuado para la protección y decoración de la madera en interior y exterior. Protege la madera contra la fotodegradación, la humedad y la lluvia. Los colores diáfanos resistentes a la luz y a la intemperie, evitan la decoloración y el agrisamiento provocado por el sol (fotodegradación). Es un lasur de poro abierto que deja transpirar a la madera permitiendo que se establezca un equilibrio con la humedad ambiental. De esta forma, se reducen los cambios dimensionales bruscos de la madera y se evita que se cree con la humedad una presión interna de vapor de agua que acabe por despegar al lasur de la madera y formar desconchados. Destaca la belleza de la madera resaltando su veteado natural.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A. garantiza la calidad del producto **Xylazel Lasur Industrial Aqua Satinado**, su eficacia y duración siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- **Xylazel Industrial Lasur Aqua Satinado** proporciona a la madera un bello acabado, eliminando los típicos problemas que presentan los sistemas convencionales de pinturas o barnices que saltan y se agrietan con el paso del tiempo.
- A base de resinas de tamaño muy pequeño que le confieren gran penetración y mucha resistencia al exterior.
- Gran resistencia al agua.
- Gran adherencia a soportes difíciles.
- Secado rápido incluso sobre maderas tropicales.
- Base agua.
- Colores sólidos muy transparentes y resistentes. Mezclables entre sí, con posibilidad de conseguir innumerables tonalidades.
- Fácil aplicación.
- Deja ver el veteado natural de la madera.
- Penetra en la madera, por lo que no forma capa (poro abierto), no se cuartea ni se agrieta.
- Fácil mantenimiento, no es necesario lijar ni decapar, basta limpiar y aplicar directamente nuevas capas de **Xylazel Industrial Lasur Aqua Satinado**.

- Casi total ausencia de olor.
- Limpieza de útiles con agua y jabón

Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas, vallas, etc.)

Se debe aplicar en maderas secas (humedad hasta un 20%)

No utilizar el acabado incoloro en maderas expuestas al sol.

Tonos de color

Colores formulados con pigmentos micronizados, altamente transparentes y mezclables entre sí.

Pino, Caoba Roble, Teca, Verde, Nogal, Castaño, Wengué, Incoloro.

Tamaños de envases

20 L

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1,01 - 1,04 g/mL

Secado al tacto: 1 hora aproximadamente.

Repintado: 2 a 3 horas aprox. Con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor.

Clasificación al fuego M1 según norma UNE23721: 1990.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa <20%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la penetración y el secado de **Xylazel Industrial Lasur Aqua Satinado**. En maderas de coníferas y frondosas, es aconsejable aplicar **Xylazel Fondo** como imprimación protectora frente a insectos y hongos.

Madera nueva

Aplicar directamente de dos a tres manos de producto con un intervalo de 2-3 horas entre cada una de ellas.

Maderas antiguas barnizadas o pintadas

Eliminar totalmente el barniz o esmalte de toda la superficie y aplicar **Xylazel Industrial Lasur Aqua** como si se tratase de madera nueva.

Dosis

130 mL/ m² aproximadamente, en dos o más manos.

Modo de empleo

Xylazel Industrial Lasur Aqua Satinado se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, pincel, rodillo y pistola. Antes de su utilización, es conveniente remover el contenido del envase de forma suave para evitar la formación de espuma. Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera.

Una vez seco, aproximadamente después de 2-3 horas, dar la segunda mano.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con disolvente antes del tratamiento con **Xylazel Industrial Lasur Aqua Satinado**.

Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar el producto influyen en el tono de color del acabado.

En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una mano de prueba sobre la madera.

Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Evitar que dos superficies tratadas entren en contacto con presión.

En los solapes con juntas de goma que contengan PVC aplicar una capa de barniz para evitar el blocking, o colocar juntas de estanqueidad para producto al agua.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento deben realizarse cuando se empiecen a observar los primeros síntomas de degradación.

Las maderas que hayan sido tratadas con **Xylazel Industrial Lasur Aqua Satinado** y que, al cabo del tiempo precisen mantenimiento, no necesitan ser decapadas ni lijadas, solamente hace falta limpiar la superficie y aplicar nuevamente una capa de producto.

Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Xylazel Industrial Lasur Aqua

Satinado no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación envasado y etiquetado de productos peligrosos (R.D. 255/03)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

