

FICHA TECNICAEdición: Enero 2009
Sustituye la de fecha Enero 2006**PLASTICO MATE ACRILICO****Cód. RP 022 H005****1. Descripción:**

Plástico económico mate para la protección y decoración de superficies en interiores.

- * **Elevado poder cubriente y blancura.**
- * **Buena adherencia.**
- * **Facil aplicación.**
- * **Acabado mate total.**
- * **Rendimiento máximo.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímero acrílico
- * Acabado: Mate.
- * Color: Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
- * Rendimiento: 8 -10 m²/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- * Densidad: 1,81 ± 0,03 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 51 ± 1 %.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 1 hora.
- * Repintado: 3-4 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/a: 75 g/L (2007), 30 g/L (2010). Este producto contiene como máximo 8 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Materiales de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, para obtener un mejor resultado. Substratos bien fraguados, limpios, secos y suficientemente porosos, emplear la misma pintura diluida con un 10-15% de agua. Pladur y similares, imprimir con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, 1:6 en agua. Si hay eflorescencias o salitre, tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser eliminadas previamente con lejía.
- * Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio, aplicar una mano VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, unificar su absorción con una mano previa de 1012 IMPRIMACION SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar y eliminar polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de Agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA	
<i>PLASTICO MATE ACRILICO</i>	Cód. RP 022 H005
4. Modo de empleo: * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. * Producto listo al uso. No se recomienda diluir, si fuera necesario, no sobrepasar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano. * Aplicar a brocha o rodillo, a espesores de 30 - 35 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 35°C. * Para aplicar a pistola diluir con un 15-20% de agua. * Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto. * Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray). * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación. El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.	
5. Envase y etiquetado: Formatos: 25 Kg. y 5 Kg. Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.	
6. Estabilidad en el envase: En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.	
7. Aplicaciones: <i>Muy apropiado para el pintado de superficies de yeso, escayola, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc. obteniéndose un acabado mate en la decoración interior de edificios, locales industriales, almacenes, fabricas, etc. Diseñada para obtener un rendimiento máximo gracias a su buena relación calidad/precio.</i>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantía sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.