## **PAVICOLOR SYSTEM**

# Revestimiento multi-capa, impermeable, altamente decorativo, resistente químicamente y MUY ECONÓMICO, para pavimentos de todo tipo.



#### CAMPOS DE APLICACIÓN

- PAVICOLOR SYSTEM cubre un amplísimo espectro de aplicaciones. Es muy económico y muy fácil de aplicar, y por ello es ideal para proteger y embellecer cualquier pavimento de hormigón.
- ◆ Tiene una excelente resistencia al tránsito de vehículos: es ideal en garajes, carriles bici, párkings públicos y privados, isletas,...
- ◆ Tiene una elevada resistencia química (ver tabla), mecánica y a la abrasión: es ideal para almacenes, despensas, locales públicos,...
- Es muy resistente y flexible incluso a bajas temperaturas: es ideal en cámaras frigoríficas, obradores,...
- Tiene excelente resistencia a los rayos U.V. y es impermeable al agua de lluvia: es ideal en accesos a instalaciones deportivas, hall de entrada, vestíbulos de estadios,...
- Resistente al impacto: ideal para talleres mecánicos.

#### **MODO DE EMPLEO**

#### Preparación del soporte:

El éxito en la protección de un pavimento de hormigón pasa rigurosamente por el **cumplimiento estricto** de los siguientes puntos:

**a.-** en hormigones **nuevos** debemos esperar al fraguado total (mínimo 30 días). La humedad debe ser <4% en volumen. Limpiar toda la superficie con una dilución de **GRESNET** y agua en una proporción de 1 parte de **GRESNET** y 5 partes de agua. Extender, frotar, recoger y finalmente enjuagar toda la superficie con agua abundante. Dejar secar completamente. **b.-** en hormigones **viejos o sucios**, limpiar toda la superficie con una dilución de **GRESNET** y agua siguiendo las instrucciones anteriores.

c.- en pavimentos con pinturas viejas o desconchadas,... eliminarlas completamente mediante granallado, fresadora o químicamente con FIX-GRAF STONE.
d.- los pequeños desconches o coqueras presentes en el homigón, se deben rellenar con un cemento rápido tipo FIXMAX S2 o FIX-NIVEL con propiedades auto-

nivelantes

#### ATENCIÓN:

- El Sistema PAVICOLOR es de fácil uso, pero requiere nociones básicas de pintor.
- El Sistema PAVICOLOR está formado siempre por tres productos: PAVIPRIMER + PAVICOLOR + PAVITOP.
- Comprobar si las prestaciones finales del producto se ajustan a sus requerimientos técnicos y de resistencia finales.
- ◆ No diluir ningún producto. Los tres son productos listos al uso.
- ◆ No usar en piscinas ni en zonas con agua estancada.

### ◆ Fases del PAVICOLOR SYSTEM®:

El proceso completo es el siguiente:

- 1º.- la imprimación de anclaje: una mano de **PAVIPRIMER**.
- 2º.- la pintura base con el color: mínimo dos manos de **PAVICOLOR**.
- **3º.-** la protección final semi-satinada: una mano de **PAVITOR**.

#### ◆ Condiciones ambientales:

La temperatura mínima de aplicación es +5°C, entendiendo que la temperatura del pavimento estará mínimo +3°C por encima del punto de rocío.

#### ◆ Aplicación del PAVIPRIMER:

PAVIPRIMER es un producto listo al uso: abrir el bote, homogeneizarlo con un batidor, y aplicarlo directamente con un rodillo de pintor de pelo corto. También se puede aplicar con airless.
Dejar secarlo 1 hora.

#### ♦ Aplicación del PAVICOLOR:

**PAVICOLOR** es un producto listo al uso: abrir el bote, homogeneizarlo con un batidor, y aplicarlo directamente con un rodillo de pintor de pelo corto. También se puede aplicar con airless.

Dejar secarlo mínimo 1 hora, hasta que la superficie esté completamente mate.



Aplicar una segunda mano con la misma técnica.

Dejar secarlo mínimo 1 hora, hasta que la superficie esté completamente mate.

#### ♦ Aplicación del PAVITOP:

**PAVITOP** es un producto listo al uso: abrir el bote, homogeneizarlo con un batidor, y aplicarlo directamente con un rodillo de pintor de pelo corto. También se puede aplicar con airless.

Dejar secarlo 1 hora para el tránsito peatonal y 48 horas para el tránsito intenso.

#### Acabados anti-deslizantes:

En las aplicaciones exteriores donde sea imprescindible un acabado **más antideslizante**, proceder de la siguiente forma: aplicar el **PAVIPRIMER** siguiendo las instrucciones anteriores. Dejar secar 1 hora mínimo, y a continuación aplicar la 1ª mano de **PAVICOLOR** espolvoreando uniformemente **CORINDON F** ó **G** a razón de 1,0-1,5 Kg./m2. Dejar secar 1 hora mínimo; barrer y aspirar los sobrantes, y aplicar una segunda mano de **PAVICOLOR**. Dejar secar 1 hora mínimo y aplicar la mano final de **PAVITOP** a razón de 0,15 Kg./m2.

#### **♦ MUY IMPORTANTE:**

**a.-** El consumo de los productos de la siguiente tabla es un estimado, pero SIEMPRE debemos cumplir como MÍNIMO, el **consumo mínimo** establecido. Es decir, si tenemos sobrantes de los productos significa que LA CAPA APLICADA ES DEMASIADO DELGADA, y por ello no conseguiremos las propiedades físicas finales deseadas. POR TANTO, hay que consumir todo el producto aplicando OTRA CAPA con el producto sobrante.

**b.-** El **PAVICOLOR SYSTEM** es MUY RÁPIDO: en un sólo día podemos aplicar la imprimación, la pintura y el top final.

**c.-** Limpieza de utensilios: limpiaremos los rodillos y las herramientas con agua.





Ideal para carriles bici, plazas, accesos a pabellones, paseos, talleres mecánicos, párkings, obradores,...

CONSUMOS:			
Producto	Número de manos	Consumo mínimo	Consumo medio
PAVIPRIMER	1 mano	0,05 Kg. /m2	0,2 Kg./m2
PAVICOLOR	2 manos	0,36 Kg./m2 (las dos manos)	0,50 Kg./m2 (las dos manos)
PAVITOP	1 mano	0,10 Kg./m2	0,15 Kg./m2

DATOS TÉCNICOS	PAVICOLOR SYSTEM
DIRECTRICES:	EN 1.504-2
PRODUCTOS:	
• Inflamables:	No
Tóxicos:	No
Contenido de disolventes:	0%
RENDIMIENTOS FINALES:	
Resistencia a la abrasión TABER (EN 5470-1):	< 3000mg H22/1000ciclos/1000g.
Absorción capilar (EN 1062-3):	$w < 0.1 \text{ Kg./m}^2.h^{0.5}$
Resistencia al impacto (EN 6272-1):	Clase III
<ul> <li>Aplicación en exterior con sales de deshielo seg</li> </ul>	jún EN 13687-1 y EN 13687-2:
Arrancamiento después hielo/deshielo:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2 = $ >apto para carga de tráfico
Arrancamiento después de choque térmico:	≥ 2 N/mm² =>apto para carga de tráfico
<ul> <li>Permeabilidad al vapor de agua (EN 7783-1):</li> <li>Resistencia al deslizamiento (EN 13036-4):</li> </ul>	Clase I: permeable Clase I: apto para interiores
Resistencia al deslizamiento (EN 13036-4):	Clase III: apto para exteriores con CORINDON F
Resistencia a la fisuración (EN 1062-7):	Clase A3 a +20°C
Resistencia al envejecimiento (EN 1062-11):	ningún defecto
Resistencia al fuego (EN 13501-1):	Clase F
Resistencia química (EN 13529):	ver tabla
Rango de temperaturas de servicio:	de -20°C a +90°C
ALMACENAMIENTO:	
En un lugar cubierto, protegido del calor y las	
heladas, manteniéndolo en sus envases originales:	1 año
PRESENTACIÓN Y COLORES:	
PAVIPRIMER:	en botes de 3 Kg. y 15 Kg.
PAVICOLOR:	
En 8 colores standard:	en botes de 10 Kg. y 25Kg.
En color RAL:	con pedido mínimo - consultar.
PAVITOP:	en botes de 3 Kg. y 15 Kg.

RESISTENCIA QUIMICA	PAVICOLOR SYSTEM
DIRECTRICES:	EN 1.504-2
PRODUCTOS:	
Gasolina:	Clase II
• Gasoil:	Clase II
<ul> <li>Metanol+Isopropanol al 50%:</li> </ul>	Clase II
• Metanol:	Clase II
• Tricloroetileno:	Clase II
• Ácido acético al 10%:	Clase II
<ul> <li>Ácido sulfúrico al 20%:</li> </ul>	Clase I
<ul> <li>Hidróxido de sodio al 20%:</li> </ul>	Clase I
<ul> <li>Cloruro de sodio al 20%:</li> </ul>	Clase II
<ul> <li>Hipoclorito de sodio al 5%:</li> </ul>	Clase I
Clase I: resiste 3 días sin presión, reduciendo	su dureza superfical menos del 50%
Clase II: resiste 28 días sin presión, reducien	do su dureza superfical menos del 50%
	•