

QHC-173

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso, de color blanco y que viene listo para su uso. Una vez seco forma una película de gran elasticidad y resistencia al paso de agua y humedad.

Su formulación se orienta a la impermeabilización de:

- Jardineras
- Fundaciones
- Terrazas
- Losas de cubierta
- Otros.

QHC-173 puede ser pintado una vez que la película esté seca, como también ser usado con agregados finos (tipo arena, cuarzo, etc.) para dar una terminación decorativa. Para trabajos en que se requiera una resistencia extra.

QHC-173 se puede usar combinado con **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN**.

MODO DE EMPLEO

Sin **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN**:

- La base de aplicación debe estar limpia, sin agua libre y sin impregnaciones de aceite o grasa.
- Se aplica una mano de imprimación con **QHC-173** diluido 1:1 en agua.
- Luego 1 ó 2 manos llenas de **QHC-173**, aplicado con brocha o rodillo, en un espesor de 0,5 - 1 mm.
- La segunda mano debe aplicarse una vez que la anterior esté completamente seca.

Con **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN**:

- La base de aplicación debe estar limpia, sin agua libre y sin impregnaciones de aceite o grasa.
- Se aplica una mano de imprimación con **QHC-173** diluido 1:1 en agua.
- Se aplica 1 mano llena de **QHC-173** con brocha o rodillo e inmediatamente después la lámina de **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN** de modo que se adhiera completamente a la superficie. Luego cubrir **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN** con 1 ó 2 manos llenas de **QHC-173**, en un espesor final de 0,8 - 1,6 mm.

Uso de **SOLCROM MEMBRANA ELÁSTICA RUGOSA**:

Este producto se recomienda para ser usado como terminación sobre el **QHC-173**, en zonas como techos, muros de baños y cocinas, terrazas u otras zonas que requieran una terminación rugosa, para que revestimientos o adhesivos posteriores requieran un anclaje efectivo, o una resistencia a la radiación UV, en el caso de techos.

RENDIMIENTO

- Sin **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN**: 1,6 kg/m² (imprimación más 2 manos)
- Con **SOLCROM GEOTEXTIL DOBLE ACCIÓN**: 1,7 - 2,2 kg/m² (imprimación más 2 manos).

PRECAUCIONES

- **QHC-173** no debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5° C.
- Las superficies impermeabilizadas que quedarán a la intemperie o bajo la acción directa del sol, deberán protegerse con una capa de arena espolvoreada sobre el **QHC-173** recién aplicado.
- Las capas de geotextil deberán traslaparse entre 10 y 15 cms.
- Las zonas tratadas con **QHC-173** y que serán estucadas o revestidas, deberán ser tratadas con **SOLCROM MEMBRANA ELÁSTICA RUGOSA** de modo de lograr rugosidad y una mejor adherencia del mortero.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto del sol.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,3 Kg/Lt
Aspecto	Compuesto pastoso de color blanco
T° y Humedad de almacenamiento	20 °C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Cuñetes 100 kgs.
- Tinetas 20 kgs.
- Galón 4 kgs.

Distribuido y envasado por SOLCROM S.A., con autorización de Hoechst Chile Ltda./Clariant Colorquímica (Chile) Ltda.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.