



RyDE, s.a.

CARACTERÍSTICAS MORTEMAX INTERIOR / MORTEMAX HIDRÓFUGO

GRANULOMETRÍA	< 1,5 mm
DENSIDAD PRODUCTO EN POLVO Kg./m ³	1.300 - 1.500
DENSIDAD PRODUCTO EN MASA Kg./m ³	1.600 - 1.800
DENSIDAD PRODUCTO ENDURECIDO Kg./m ³	1.450 - 1.700
RETRACCIÓN mm/m	< 1
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD Kg./m ² min ^{0.5}	W0 / W2
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN N/mm ²	> 2
RESISTENCIA A COMPRESIÓN N/mm ²	CS II
ADHERENCIA N/mm ²	> 0,3 - B
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA m ² sPa/kg	15 - 35
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO	A1
% AGUA DE AMASADO PRÓXIMO	18%
ESPESOR DE LA CAPA	10 a 15 mm
CONSUMO EN SECO KG./m ²	22 - 23

CARACTERÍSTICAS MORTEMAX INTERIOR / MORTEMAX HIDRÓFUGO

GRANULOMETRÍA	< 1,5 mm
DENSIDAD PRODUCTO EN POLVO Kg./m ³	1.200 - 1.500
DENSIDAD PRODUCTO EN MASA Kg./m ³	1.700 - 2.000
DENSIDAD PRODUCTO ENDURECIDO Kg./m ³	1.550 - 1.850
RETRACCIÓN mm/m	< 1
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD Kg./m ² min ^{0.5}	W0 / W2
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN N/mm ²	> 2
RESISTENCIA A COMPRESIÓN N/mm ²	CS III
ADHERENCIA N/mm ²	> 0,3 - B
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA m ² sPa/kg	15 - 35
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO	A1
% AGUA DE AMASADO PRÓXIMO	17-18%
ESPESOR DE LA CAPA	10 a 15 mm
CONSUMO EN SECO KG./m ²	22 - 23

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid


Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

05

MORATA DE TAJUÑA - MADRID

UNE-EN 998/1**MORTERMAX HIDROFUGADO COLOREADO****MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)**

Densidad endurecido	1450 - 1650	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS II	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
 Xi Irritante	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid


Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

O5

MORATA DE TAJUÑA - MADRID

UNE-EN 998/1**EXINTER MONOCAPA NL****MORTERO PARA REVOCO MONOCAPA (OC)**

Densidad endurecido	1450 a 1650	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS III	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15-35	m².s.Pa/kg
Permeabilidad al agua sobre soportes relevantes despues de cliclos climaticos de acondicionamiento	< 1	ml/cm²
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
 Xi Irritante	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.



REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPANOLA, S.A.

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

O5

BEGONTE - LUGO

UNE-EN 998/1

EXINTER MONOCAPA NL

MORTERO PARA REVOCO MONOCAPA (OC)

Densidad endurecido	1500 a 1700	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS III	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15-35	m².s.Pa/kg
Permeabilidad al agua sobre soportes relevantes despues de cliclos climaticos de acondicionamiento	< 1	ml/cm²
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
 Xi Irritante	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.



REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo


O5

BEGONTE - LUGO

UNE-EN 998/1

MORTERMAX INTERIOR MAQUINA GRIS

MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)

Densidad endurecido	1600 A 1700	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS III	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W0	Kg/m²min^{0,5}
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A 1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
 Xi Irritante	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid


Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

O5

MORATA DE TAJUÑA - MADRID

UNE-EN 998/1**MORTERMAX INTERIOR BLANCO****MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)**

Densidad endurecido	1450 a 1650	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS II	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W0	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A 1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
 Xi Irritante	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPANOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

O5

BEGONTE - LUGO

UNE-EN 998/1**MORTERMAX HIDROFUGADO MAQUINA BLANCO****MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)**

Densidad endurecido	1550 a 1750	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS III	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	



Xi Irritante

R36/38 Irrita los ojos y la piel

S2 Mantengase fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel.
S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico.

S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid


Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

05

MORATA DE TAJUÑA - MADRID

UNE-EN 998/1**MORTERMAX HIDROFUGADO GRIS****MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)**

Densidad endurecido	1550 a 1650	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS II	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.



REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid
Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo


O5

MORATA DE TAJUÑA - MADRID

UNE-EN 998/1

MORTERMAX HIDROFUGADO BLANCO

MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)

Densidad endurecido	1450 a 1650	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS II	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W2	Kg/m²min^{0,5}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	m².s.Pa/kg
Reacción frente al fuego	A1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.

**REVESTIMIENTOS Y DECORACION ESPAÑOLA, S.A.**

Oficina: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid


Fabrica: Ctra M-311 Km 5,500. 28530. Morata de Tajuña. Madrid

Fabrica: Ctra Coruña Km 523,600. 27373. Begonte. Lugo

O5

MORATA DE TAJUÑA - MADRID

UNE-EN 998/1**MORTERMAX INTERIOR GRIS****MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO DE USO CORRIENTE (GP)**

Densidad endurecido	1500 a 1700	Kg/m³
Resistencia a compresión	CS II	N/mm²
Adhesión	> 0,3 - B	N/mm²
Absorción de agua por capilaridad	W0	Kg/m²min^{0,5} m².s.Pa/kg
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	15 - 35	
Reacción frente al fuego	A 1	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
	R36/38 Irrita los ojos y la piel	S2 Mantengase fuera del alcance de los niños. S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la piel. S26 En caso de contacto con los ojos lavense inmediatamente y abundantemente con agua y acudase a un medico. S37/39 Usense guantes adecuados y proteccion ojos/cara.