

Descripción

DEVA-5 BRILLO es un barniz, acabado de urea-formol plastificado, brillante y de dos componentes..

Propiedades

DEVA-5 BRILLO es un barniz que se caracteriza por su extraordinario poder cubriente.

Características

Viscosidad Sólidos Densidad Brillo

2x1 con Catalizador Deva-5 brillo B : 23 – 28sg Copa FordNº4 A 20°C
Materia Seca 39 – 41 %
1,26 – 1,28 g/cm³
Mayor de 100°

Aplicaciones

Sobre cualquier madera.
Utilizar para su aplicación brocha ó rodillo. Ideal para aplicaciones a dos manos.

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta, removiendo bien 2 partes del componente A con 1 parte del componente B. Dejar reposar 5 minutos.

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%.

Una vez seca la primera mano de **DEVA-6 ó DEVA-10**, pasar una lija fina de grano 120 - 150 para quitar el repelo y después de limpiar o aspirar el polvo, aplicar la segunda mano ó primera de **DEVA-5 BRILLO**. Una vez seca la última capa (6-7 días), puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otros revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 10 - 15 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%. Aplicar sobre madera con una humedad comprendida entre el 8 y el 13 % (según norma UNE-56.810)

Tiempo de secado

24 horas

Rendimiento

5 - 7 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Mantenimiento

Para limpiar, usar **DEVALIM**. Para abrillantar, usar **BRINATUR**

Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.

Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.

Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.

En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

Para más información, leer la Hoja de seguridad.

AGÍTESE ANTES DE USAR

Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella..