



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

MAGNETON



DESCRIPCION

Convertidor de óxido de una sola capa.

PROPIEDADES

Convierte el óxido en un compuesto que no permite su avance.
Puede repintarse con acabados tipo solvente, alquídico, clorocaucho, epoxi y poliuretano.

APLICACIONES

Se usan sobre superficies que estén oxidadas, y que no sea posible realizar una limpieza severa de superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Apariencia: Lechosa.
Nº componentes: Uno.
Densidad: $1,20 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sin pegajosidad: 1-2 horas.
Repintado: 24 horas.
Rendimiento teórico: 10 - 15 m²/Lt.
Estabilidad: Un año en envase original cerrado (entre 18-25°C).
Limpieza utensilios: Limpieza con agua.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Eliminación de la cascarilla gruesa mediante cepillado mecánico.

MODO DE EMPLEO

El producto se utiliza tal como se suministra. Se puede aplicar a brocha, pistola o rodillo. Con una sola pasada es suficiente.

RECOMENDACIONES

No diluir el producto nunca, ya que se podría provocar la destrucción del mismo.

PRESENTACION

En envases de 250 ml, 1 litro y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 12/11/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
