

TITAN PIZARRAS

Interiores - Semi mate.



Código de producto : 01B

Descripción

Pintura sintética semi - mate de gran aplanamiento, antirreflectante y lavable.

Campos Aplicación

Interiores. **Para el pintado y mantenimiento de pizarras.** Ideal también para la decoración en estancias de interior (cocinas, habitaciones infantiles, oficinas, guarderías, colegios, universidades, museos, restaurantes,...), sobre paredes, columnas, puertas, muebles, armarios de cocina, electrodomésticos y pequeños elementos decorativos **sobre los que se quiera escribir con tiza.**

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica Uretanada
Acabado	Semi Mate
Color (UNE 48073)	Negro y Verde
Densidad (UNE EN ISO 2811)	Negro: 1,30 - 1,35 Kg/l, Verde: 1,40 - 1,47 Kg/l
Rendimiento	10 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Brocha y Rodillo
Limpieza de utensilios	Aguarrás TITAN o Aguarrás Mineral TITAN
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	40 - 42 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	46 - 48 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 400 g/l
Presentación	750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, consistentes e imprimadas adecuadamente.

Dejar secar un mínimo de 2 - 3 días antes de utilizar la pizarra. Para un resultado óptimo, transcurridos los 3 días

se aconseja una limpieza de la superficie pintada con agua jabonosa.

Únicamente para escribir con tiza.

Limpieza: pasar un borrador. Para una limpieza más profunda, utilizar un paño o trapo humedecido.

AVISO IMPORTANTE:

Tizas: se deben utilizar siempre tizas clásicas del tipo blando, ya que las duras (también denominadas antipolvo) pueden manchar y rallar la superficie.

Tizas color: algunas marcas de tizas de color pueden manchar o dejar rastros en la pizarra debido a que en su composición contienen ceras. Estas manchas, pueden eliminarse con un trapo húmedo y un poco de detergente suave. Evitar los detergentes agresivos.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso: *Selladora TITAN* ó *Preparación Multiusos*.

Madera: *Protector TITAN*, *Selladora TITAN* ó *Preparación Multiusos*.

Hierro: *Minio Sintético Titanlux* ó *Preparación Multiusos*.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y pintar directamente con **TITAN Pizarras**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

