

weber.rev texturable

revestimiento cementicio mineral coloreado
rulato travertino



Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Rendimiento (aprox.)

3 - 4 kg/m²

Color

Gama de 24 colores.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.

Aplicaciones

- Revestimiento cementicio mineral coloreado, con color incorporado, que permite ser texturado con lana plástica, apto para aplicación en exteriores e interiores.
- Listo para usar, sólo empastar con agua. Ideal para revestir frentes, contrafrentes y todo tipo de ambiente que requiera un material

decorativo, con excelentes propiedades mecánicas y de durabilidad.

- Textura rulato o travertino. Soportes:
- Revoques fratazados. (Morteros elaborados en obra, weber.rev promex E, weber.rev promex I y weber.rev mix E/I).

- Alto rendimiento
- Excelentes propiedades mecánicas
- Fácil de usar y texturar
- Mayor durabilidad

Composición

Cemento Portland Blanco CPN50 (B), cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc. o en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

Características de empleo

Tiempo de reposo: 5/10 min.

Remezclar antes de aplicar.

Espesor del revestimiento: 3 mm.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,50 g/cm³

Densidad de la masa: 1,90 g/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Preparación del soporte

Se debe tener como base un revoque fino, grueso fratazado o un revoque proyectado fratazado. El sustrato no debe presentar roturas, fallas, suciedad o irregularidades. Si la superficie presenta manchas de aceite, asfalto, salitre o verdín, deben eliminarse completamente.

La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el revestimiento. En el caso de revoques nuevos, dejar que se estabilicen entre 10 y 15 días. Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes, goterones, etc.


Para fondos de baja absorción (caso de revoque proyectado) y/o en épocas de calor intenso y/o fuertes vientos, el sustrato debe humedecerse escasamente a medida que se realiza la aplicación. Un mojado abundante de este tipo de sustrato aumentará los tiempos de puesta en obra, haciendo que el revestimiento tarde en "tirar".

Modo de empleo



1

Amasar con aprox. 5,5/6 l de agua por cada bolsa en forma manual o mecánicamente hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar aprox. entre 5/10 min.



2

Aplicar una primera mano de base con rodillo o pincel con el material empastado a consistencia pintura. Cargar el producto de abajo hacia arriba con lana metálica.



3

Texturar con lana de plástico en forma circular o vertical obteniendo la textura deseada, rulato o travertino.



4

Utilizar silistón S para impermeabilización superficial y para evitar degradación del color.