

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ficha técnica      |           |
| Código de producto | 1002      |
| Edición            | Mayo 2013 |

## PINTURA PISCINAS

### Descripción del producto

Pintura para piscinas a base de resinas de PLIOLITE® para el mantenimiento y protección de piscinas. Proporciona impermeabilidad al agua y resistencia a la presión de agua debida a la humedad del soporte, evitando problemas de ampollamiento en substratos porosos como piscinas de obra. Resistente a la alcalinidad y a los productos químicos habituales en piscinas.

*PLIOLITE® - Trademark of Eliokem*

### Campo de aplicación

Para el pintado y repintado de piscinas de hormigón, cemento.

### Características técnicas

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza                | Resinas de PLIOLITE®                                                                                          |
| Acabado                   | Mate                                                                                                          |
| Color                     | Blanco y azul                                                                                                 |
| Densidad (kg/l)           | 1,5                                                                                                           |
| Viscosidad                | Tixotrópica                                                                                                   |
| Pigmentos                 | Orgánico e inorgánicos de gran solidez a la luz                                                               |
| Secado                    | 20 – 30 minutos al tacto a una temperatura de 20°C                                                            |
| Rendimiento               | Aproximadamente 4 m <sup>2</sup> por litro y mano                                                             |
| VOC's                     | Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010).<br>Contenido máx. en COV's al uso: 496 g/L |
| % No volátiles en volumen | 41%                                                                                                           |

### Preparación de superficies

#### Superficies nuevas

En piscinas de construcción reciente se recomienda, después del tiempo adecuado de fraguado, un primer llenado con agua antes de pintar. Transcurridos 30 días, vaciarla y dejar secar completamente 2-3 días. Observar si han aparecido posibles fisuras y repararlas. En superficies de hormigón con el poro muy cerrado se recomienda lijar ligeramente o lavar con sulfamán líquido. Enjuagar completamente con agua y dejar secar. Aplicar una primera mano de pintura diluida con un 5-10% de Disolvente PL. Dejar secar. Finalizar con una segunda mano que puede aplicarse directamente sin diluir o con una dilución máxima del 5%.

### Superficies pintadas

En piscinas viejas, se debe eliminar desconchados, suciedad y algas mediante chorro a presión, y chorreado de arena si fuera necesario, con el fin de liberar el sustrato de cualquier obstáculo que dificulte la posterior adhesión de la pintura. Dejar secar completamente y aplicar una primera mano de la pintura diluida con un 5-10% de Disolvente PL. Dejar secar. Finalizar con una segunda mano que puede aplicarse directamente sin diluir o con una dilución máxima del 5%.

### Modo de empleo

|                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramientas de aplicación | Brocha, rodillo o pistola                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de aplicación  | No pintar si se prevé lluvia en las horas posteriores, ni a pleno sol; evitar las temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C.                                                                        |
| Tiempo de curado           | Se recomienda no llenar la piscina hasta haber transcurrido un mínimo de 16-20 días para asegurar la perfecta formación del film. Las bajas temperaturas pueden retrasar los tiempos de secado y curado.    |
| Nº de manos                | Dos                                                                                                                                                                                                         |
| Tiempo entre manos         | 3-4 horas                                                                                                                                                                                                   |
| Diluyente adecuado         | DISOLVENTE PL                                                                                                                                                                                               |
| % de dilución              | 5-10% para la primera mano; 0-5% para la segunda                                                                                                                                                            |
| Limpieza de herramientas   | DISOLVENTE PL ó DISOLVENTE LIMPIEZA                                                                                                                                                                         |
| Precauciones de seguridad  | Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos |

### Envases

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Formatos de envase | 4 lt y 15 lt |
|--------------------|--------------|

### Almacenaje

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad en almacén | 2 años en envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre 5-35 °C |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|