

S18 Poliuretano

Suelos I-100

NATURALEZA

Revestimiento poliuretano de dos componentes de alto contenido en sólidos.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Acabado: | Brillante |
| Densidad: | 1,45 - 1,70 grs/cm ³ (ligeras variaciones en función del color) |
| Rendimiento teórico: | 3,5 - 5 m ² /Kg por capa, dependiendo del estado del soporte. |
| Repintado: | 24 horas máximo |
| Colores: | Gris, Rojo, Verde y Carta Ral |
| Tiempo trabajabilidad: | 45 minutos (a 20°C y 65% H.R.) |
| Tª mínima aplicación: | 7 °C |
| Tª máxima aplicación: | 30°C |
| Adherencia al hormigón: | > 30 kg/cm ² |
| Dureza Shore D (DIN 53505): | 75 |
| Contenido en sólidos | 100% |
| Dilución: | Disolvente Poliuretano |

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable en interiores, puede aplicarse en exteriores aunque debe tenerse en cuenta que por efecto de los rayos U.V. puede amarillear. El amarilleamiento es un efecto estético que no afecta a las propiedades del recubrimiento.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Impermeable al agua y al vapor de agua.
- Resistente a los agentes químicos.

S18 Poliuretano

Suelos I-100

- Elevada adherencia a soportes de mortero y hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Como acabado en pavimentos industriales de hormigón y mortero.
- Sellador de pavimentos antideslizantes (epoxi, poliuretano).
- Suelos de garajes, almacenes, naves, locales comerciales, etc...

MODO DE EMPLEO

- El soporte debe ser firme, estar limpio y seco, ya que el producto es sensible a la humedad con poro abierto.
- En caso de superficies porosas se recomienda la aplicación de una imprimación de poliuretano ó epoxi.
- Se mezclan los dos componentes con agitador a bajas revoluciones para no introducir aire.
- Los dos componentes se presentan en cantidades listas para su mezcla. No es recomendable realizar mezclas parciales.
- El material mezclado homogéneamente se aplica con brocha, rodillo o equipo air-less pudiendo diluir un 5-10% con nuestro *Disolvente Poliuretano*. La segunda mano se aplica a las 24 horas como máximo.
- Sobre capas antiguas de poliuretano debe lijarse la superficie antes de la aplicación de la nueva capa.
- En pavimentos nuevos de hormigón es necesario dejar transcurrir 28 días mínimo antes de aplicar, si el suelo no es poroso habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir poro y lograr una mejor adherencia.

S18 Poliuretano

Suelos I-100

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en juegos de 6 kg y 12 kg.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04