



3RV020

DECAPANTE DE PINTURAS (ESPESO)

Rev.:03/2011

DESCRIPCIÓN

Decapante-eliminador de pinturas y barnices a base de disolventes orgánicos, tensioactivos, parafinas y espesantes en medio alcalino.

APLICACIONES

Decapado de pinturas, lacas y barnices de todo tipo de superficies como chapas, madera, cementos (morteros y hormigones), especialmente adaptado a superficies verticales o inclinadas donde el fluido se “descuelga” rápidamente.

De gran aplicación, tanto en construcción como en industria y en general allí donde se requiera un decapante rápido, eficaz y de alta calidad.

Se recomienda su empleo en:

- Electrodomésticos (Recuperación de aparatos con defectos de pintado, ganchos de las cadenas de pintura, etc.).
- Automoción (Automóviles, Camiones, Ferrocarriles, Maquinaria Agrícola, etc.).
- Industria Naval y Aeronáutica.
- Obras Públicas.

PROPIEDADES

Producto tixotrópico, al aplicarlo con brocha disminuye en viscosidad y aumenta rápidamente en el momento que queda en reposo. Penetra rápidamente en las capas de pintura eliminando sus puntos de anclaje y facilitando su desprendimiento.

Los restos de decapante y pintura desprendida se eliminan fácilmente con agua después de efectuado el tratamiento.

No es inflamable.

Actúa en profundidad eliminando a la vez varias capas de pintura.

Utilizable en superficies de madera y metálicas, en estas últimas protege de la corrosión durante el tiempo necesario para el repintado.

Alto rendimiento (2 - 5 metros cuadrados por litro). No debe diluirse.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ ASPECTO: Líquido pastoso, tixotrópico.
- ✓ COLOR: Blanco amarillento.
- ✓ OLOR: Característico.
- ✓ PH: 12 +/-1 a 20°C
- ✓ DENSIDAD A 20 °C, g/cm³: 1,21 gr/cc PE 14 (densidad) +/-1.
- ✓ SOLUBILIDAD EN AGUA: Emulsionable en agua.
- ✓ VISCOSIDAD A 20° C, s.: 60-130.

Sede Social: Julio Cortazar, 7-B 50018 Zaragoza TEL. 976514030



7007/ER/06/2009

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.



1382/ER/04/2009

MODO DE EMPLEO

Extender mediante una brocha o espátula, la cantidad suficiente de producto para cubrir la superficie a decapar y hacer que la pintura se abombe y rompa.

Dejar actuar durante unos 10 minutos y eliminar con una espátula el recubrimiento o lavar con agua a presión.

La velocidad de desprendimiento dependerá del tipo de pintura, su grado de envejecimiento, el número de capas a eliminar y la temperatura ambiente.

Se recomienda una limpieza con disolvente antes del pintado para eliminar posibles restos de decapante, así como el acondicionado de la superficie si su estado lo requiriese.

Una vez utilizado, cerrar bien el envase.

PRECAUCIONES

- Producto cáustico y nocivo por ingestión.
- Aplicar con una buena ventilación.
- No almacenar con oxidantes fuertes.
- Almacenar lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.
- Si hay salpicaduras, lavar rápidamente con abundante agua; Puede provocar quemaduras.
- Mantener los envases bien cerrados.
- Para su aplicación, emplear guantes de P.V.C. o nitrilo y gafas protectoras.

Sede Social: Julio Cortazar, 7-B 50018 Zaragoza TEL. 976514030



Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

