

FICHA TECNICAEdición: Abril 2003
Sustituye la de fecha: Enero 2002**1. Producto: *Barniz al agua. TAPAPOROS*****Cód. A2 120 0000**

Fondo poliuretano monocomponente para la preparación de superficies de madera, incluidos suelos, para su barnizado o lacado. En interiores.

- * **Secado rápido.**
- * **Gran dureza.**
- * **Lijado fácil.**
- * **Gran capacidad de relleno.**
- * **Sin olor.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Poliuretano.
- * Acabado: Mate.
- * Color: Incoloro. Se puede teñir con Valchromie hasta un 2%.
- * Rendimiento: 10-12 m²/lt.
- * Densidad: 1,01±0,02 kg/lt
- * Viscosidad: 70-80 K.U.
- * Volumen de sólidos: 34 ± 1%
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 30 minutos
- Lijado: 3 horas.
- * Repintado: 3 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Se aplica directamente después del mecanizado de la madera.

En los tipos de madera que requieran un tratamiento conservante de la misma, debe asegurarse que esté bien seco (dos días aproximadamente). Emplear FONDO CONSERVANTE de Valentine, realizando una buena impregnación.

Se podrá teñir la madera antes de aplicar TAPAPOROS, si se dispone del tinte adecuado (al alcohol, mixtos, etc.).

3.2. Repintado:

Este producto se aplicará siempre sobre madera, por lo cual deberán eliminarse todo tipo de protecciones anteriores y actuar como en madera nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: *Barniz al agua. TAPAPOROS*

Cód. A2 120 0000

4. Modo de empleo:

- * Remover cuidadosamente para no formar espuma, hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- * Aplicar a brocha o rodillo, a espesores de 25-35 micras secas, por mano, a temperatura superior a 5°C y humedad relativa inferior al 70%.
- * Lijar la fibra de la madera con lija nº 180 a 220, una vez seco el producto.

- * Limpiar manchas y útiles empleados con agua, antes que se sequen. Después será necesario DISOLVENTE UNIVERSAL.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 2 lt. - 0,500 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

*Para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, en interiores.
Gracias a su excelente grado de dureza, es la preparación ideal para el barnizado de parquets. Al igual que BARNIZ PARQUET BRILLANTE o SATINADO tiene gran resistencia a productos de uso doméstico y a la abrasión.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.