QUIADSA
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A.

FECHA: 27/03/2014

EDICIÓN: 3

INFORMACIÓN TÉCNICA
BRIK-CEN S-20

COMPOSICIÓN

Adhesivo /soldador elaborado en base a una mezcla de resinas de PVC en disolución.

APLICACIÓN

Adhesivo especial para el pegado y unión de tubos rígidos de PVC, tubería de presión, evacuación, saneamiento de poblaciones, sistemas de riego, ventilación, aguas pluviales, usadas, canalizaciones, desagües, alcantarillados, así como todo tipo de accesorios, planchas, láminas, barras, canalones, perfiles,...etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	*Método*	*Unidades*	Valores
Aspecto	VISUAL		Líquido transparente
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	4000 ± 1500
Densidad	interno	g/ml	0.96±0.01

NORMATIVA:

PRODUCTO CON MARCADO CE según la UNE EN 14814 ADHESIVOS PARA SISTEMAS DE CANALIZACIÓN TERMOPLÁSTICOS PARA FLUIDOS LIQUIDOS A PRESIÓN.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad.
Limpiar cuidadosamente las superficies a unir con disolvente limpiador S-417.
Homogeneizar el adhesivo, aplicar el adhesivo con el tapón/ pincel sobre las dos partes a unir y realizar la unión rápidamente aplicando algo de presión. Mantener inmóvil las piezas durante unos segundos hasta que fragüe. Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo con un trapo o papel . No manipular el pegado durante al menos 10 minutos: En instalaciones sometidas hasta 10 bares de presión realizadas en tubos de diámetro igual o inferior a 90 la temperatura de aplicación es de +5ºC a 35ºC y el tiempo de secado es de 1 hora. En cualquier otro caso el tiempo de secado normal es de 24 horas.

CADUCIDAD

Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +25ºC. Consumir antes de los 12 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Botes con pincel de 500ml, en cajas de 12 unidades.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.