

Descripción

TARIMEX es una preparación a base de resinas acrílicas de erosión controlada y alto poder de penetración en el sustrato, que confieren al film una gran resistencia a la intemperie y al desgaste. **Lasur para suelos de madera de exterior.**

Propiedades

TARIMEX contiene en su formulación aditivos estabilizadores de la luz, con elevada absorción de radiaciones U.V., así como elementos insecticidas y fungicidas que preservan la madera de la acción del hongo azul y los insectos xilófagos.

Características

Viscosidad Sólidos

10 – 12 sg Copa Ford-4 A 20°C
Materia Seca 19,5 – 21,5 %

Aplicaciones

Sobre cualquier tipo de madera. **No aplicar ningún producto encima.** Está diseñado especialmente para su aplicación en tarimas y losetas instaladas en exteriores (Jardines, bordes de piscinas et.)

Modo de empleo

Las superficies a tratar deben estar afinadas, limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura, así como libre de polvo, ceras y otros productos grasos al objeto de facilitar una buena penetración del producto en el sustrato.

Para desarrollar correctamente el trabajo, elija períodos de tiempo seco y soleado sin previsión de lluvias.

Aunque el **TARIMEX** tenga protectores contra la radiación UV, se recomienda mezclar con un 4% de pasta de exterior (IPE, NOGAL MEDIO, ROBLE FRANCÉS, NOGALINA, CASTAÑO...), para un mejor envejecimiento al exterior.

MADERAS NUEVAS: Dar una primera mano de **TARIMEX**, dejar secar durante 4 horas y aplicar una segunda capa.

MADERAS PINTADAS O BARNIZADAS: Eliminar las capas viejas mediante decapado o lijado hasta dejar la madera limpia de restos de

Mantenimiento

barniz o pintura y a continuación aplicar 2 capas de **TARIMEX** dejando 4 horas entre capa y capa.

Dependiendo del uso, de la zona geográfica, intensidad del sol, aguas calcáreas ó salinas, temperaturas,...el mantenimiento será diferente, variando entre 4 - 6 - 9 meses.

En algunos casos, la *restauración* será suficiente con limpiar la superficie con nuestro limpiaparquets **DEVALIM** y aplicar una mano de TARIMEX; aunque si la *tarima* está *muy deteriorada*, efectuar un lijado superficial con grano 180 - 240 y aplicar a continuación 2 manos de TARIMEX sin que sea necesario lijar entre capas

Tiempo de secado

Tacto
Repintado

30 minutos
4 - 5 horas

Rendimiento

12 - 15 m²/litr, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Recomendaciones

Almacenaje

Para su adecuada conservación, guardarlo en sitio fresco evitando tanto los fríos como los calores excesivos.
Manténgase fuera del alcance de los niños
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Utilizar el producto en lugares ventilados

AGÍTESE ANTES DE USAR

Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 6 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

TARIMEX



Última Revisión: Abril 2013

Página 3 de 3

Ficha Técnica

NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella..