

.SEC

Ref.	Descripción
R600	REVOQUE GRIS NORMAL C.
R600B	REVOQUE BLANCO NORMAL C.
R610	REVOQUE GRIS HIDRÓFUGO C.
R610B	REVOQUE BLANCO HIDRÓFUGO C.
R602	REVOQUE GRIS NORMAL G.
R612	REVOQUE GRIS HIDRÓFUGO G.
R603	REVOQUE GRIS NORMAL S.
R603B	REVOQUE BLANCO NORMAL S.
R613	REVOQUE GRIS HIDRÓFUGO S.
R613B	REVOQUE BLANCO HIDRÓFUGO S.
R605	REVOQUE GRIS NORMAL GS.
R605B	REVOQUE BLANCO NORMAL GS.
R615	REVOQUE GRIS HIDRÓFUGO GS.
R615B	REVOQUE BLANCO HIDRÓFUGO GS.
RCXXX	REVOQUE COLOR XXX HIDRÓFUGO

Disponibles diferentes colores XXX: CREMA / ADOBE / MARFIL / TIERRA ... (consultar con nuestro departamento comercial la carta de colores)

DESCRIPCIÓN

- Mortero seco a base de cemento (según RC-08), cal hidratada (CL 90-S UNE-EN 459) arena de gran pureza y seleccionada granulometría, y aditivos químicos, específico para el revoque de toda clase de paramentos.

- Está en posesión del marcado

CE obligatorio, en virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 305/2011 sobre productos de construcción, y conforme a la norma EN 998-1:2010.



CAMPO DE APLICACIÓN

- Mortero seco específico para el revoque de:
 - Todo tipo de paramentos empleados tradicionalmente en albañilería.
 - En interiores y exteriores.
 - En aplicaciones manuales o con máquina de proyección.
 - Con múltiples acabados: rascado, fratasado, enlucido, ...

www.morterostudelaveguin.com

- En aplicaciones que requieran una baja absorción de agua del mortero se recomienda **PREFASEC REVOQUE HIDRÓFUGO**.

PROPIEDADES

- Gran plasticidad.
- Excelente adherencia.
- Aplicación directa al soporte.
- Sin descuelgue.
- Sin fisuras.
- Hidrofugacidad (en el caso de morteros hidrófugos): absorción de agua reducida frente a la que presenta un mortero normal. (ver características técnicas).
- Sulforresistente (sólo morteros de este tipo).
- Bajo demanda puede suministrarse con aditivos especiales: fibras, anticongelante, antibacteriano, etc, o con características de sulforresistencia.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte

- El soporte debe ser resistente y estable.
- Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yeso, restos de pintura, grasas, ...
- En el caso de superficies porosas, muy absorbentes o resacas se debe humedecer, sin encharcar, previamente a la aplicación de **PREFASEC REVOQUE**.
- Conviene que la superficie sea áspera o rugosa.
- En el caso de incompatibilidad entre el soporte y el revoque será necesario el empleo de un puente de unión.

Amasado del Producto

- Amasar el **PREFASEC REVOQUE** con un 18 % de agua (4.5 litros de agua por cada saco de 25 kg).
- Amasar con batidor mecánico (a bajas revoluciones) hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

.SEC

Aplicación del Producto

- En la aplicación manual, extender el mortero con una llana sobre el soporte.
- En la aplicación con máquina, proyectar el revoque de forma que se extienda compacta y uniformemente, regleando a continuación para homogeneizar la superficie.
- En ambos tipos de aplicación, una vez alcanzado el endurecimiento necesario proceder al acabado final deseado: fratasado, enlucido, rascado, ...
- Los espesores de aplicación aconsejados son de 10 a 20 mm. Nunca inferior a 10 mm.
- Para espesores mayores aplicar en dos capas, dejando que transcurra el tiempo necesario entre la aplicación de una capa y la siguiente.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 y 30 °C.
- Es conveniente humedecer el soporte, sin encharcar, a temperaturas superiores a 20°C, o con soportes muy resecos.
- Evitar heladas, vientos fuertes y exposiciones a sol intenso, durante su aplicación.
- No aplicar nunca con superficies heladas o muy calientes.
- Debe emplearse mezclado exclusivamente con agua. Cualquier otra adición (áridos, aditivos, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.
- Respetar las juntas estructurales del edificio.

CONSUMO

- El consumo de **PREFASEC REVOQUE** dependerá del espesor que se aplique. Para un espesor de 1 cm el consumo aproximado estará comprendido entre 18 y 20 kg/m².

SEGURIDAD E HIGIENE

- Este producto contiene cemento. El cemento es irritante para los ojos, las vías respiratorias y las mucosas.
- Al mezclar el producto con agua la pasta presenta un pH elevado. Por ello puede irritar la piel en caso de contacto prolongado y provocar lesiones en los ojos en caso de proyección.
- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- No fumar, comer y beber en los locales de uso del producto.
- Evitar la dispersión de polvo.
- Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados en cada caso.
- Las personas con antecedentes de sensibilizaciones cutáneas no deben manipular este producto.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- Saco de papel con lámina de plástico de 25 kg.
- Silos especiales de transporte neumático, rellenables en obra mediante camiones cisterna.
- Silos de gravedad con amasadora incorporada en la base, rellenables en obra mediante camiones cisterna.

.SEC

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

• El producto mantiene inalterables sus características en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...:

- Saco: 12 meses.
- Silo: 3 meses.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES – MERCADO CE UNE-EN 998-1

Especificación	Valor	Método de ensayo	
Reacción frente al fuego	Clase A1	Decisión 96/603/CE	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 5/20	UNE-EN 1745	
Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$)	≤ 0.67 W/m·K	UNE-EN 1745	
Adhesión	≥ 0.3 N/mm ² – FP: B	UNE-EN 1015-12	
Absorción de agua	Mortero NORMAL W0 No especificado	Mortero HIDRÓFUGO W2 ≤ 0.20 kg/m ² ·min ^{0.5}	UNE-EN 1015-18

OTROS DATOS TÉCNICOS

Especificación	Valor	Método de ensayo
Resistencia a compresión	CS IV	UNE-EN 1015-11
Densidad aparente del polvo	1.4 ± 0.1 g/cm ³	NLT-157/94
Agua de amasado aproximada	18%	-
Temperatura de aplicación	5°C – 30°C	-

NOTA:

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.



Servicio de atención al cliente: morteros@morteros.masaveu.com

FÁBRICA ASTURIAS:
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo, Asturias. España.
Tfno.: +34 985 678 068
Fax: +34 985 678 039

FÁBRICA LEÓN:
Ctra. León-La Bañeza, km 4,3
24391 Vill. del Carnero, León. España
Tfno.: +34 987 281 299
Fax.: +34 987 281 312

FÁBRICA PONTEVEDRA:
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño, Pontevedra. España.
Tfno.: +34 986 338 443
Fax.: +34 986 337 967

FÁBRICA VALLADOLID:
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán, Valladolid. España.
Tfno.: +34 983 360 119
Fax.: +34 983 362 307