

BI-ACCION *B.A.* ADHESIVO PROFESIONAL EN POLVO

PARA: PORCELANATOS – PIEDRAS – GRES – CERÁMICOS – MÁRMOL - Y TAMAÑOS GRANDES

DESCRIPCIÓN

ADHESIVO EN POLVO, DE ALTA PERFORMANCE Y DURABILIDAD, ELÁSTICO Y DE GRAN RESISTENCIA, EXCELENTE ADHERENCIA PARA TODO TIPO DE SUSTRATOS, NO POSEE SOLVENTES, NO TÓXICO, PERMITE UTILIZARLO SIN RIESGOS PARA LA SALUD. DISEÑADO A BASE DE AGLOMERANTES HIDRÁULICOS INORGÁNICOS, CON INCORPORACIÓN EN SU FÓRMULA DE RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN TAMAÑO MUY GRANDE HASTA MUY PEQUEÑO, EN MUROS Y PISOS DE: HORMIGÓN, ESTUCOS DE CEMENTO Y ALBAÑILERÍA, AL INTERIOR Y EXTERIOR, PISOS CALEFACCIONADOS, PISCINAS, FACHADAS, SOBRE CERÁMICOS Y BALDOSAS EXISTENTES, **ADIKROM B.A.** CUMPLE LARGAMENTE LA NORMA DIN 18156. IDEAL PARA REVESTIMIENTOS DE BAJA O NULA ABSORCIÓN DE AGUA.

PROPIEDADES

ADIKROM B.A. ES UN ADHESIVO FÁCIL DE PREPARAR, SOLAMENTE SE LE ADICIONA AGUA LIMPIA, REVOLVER PARA FORMAR UNA PASTA HOMOGÉNEA, TIXOTRÓPRICA, MUY COHESIVA Y DE UN ALTO GRADO DE TRABAJABILIDAD.

- PERMITE CORRECCIONES DURANTE SU COLOCACIÓN.
- EXCELENTE ADHESIÓN INICIAL Y FINAL.
- SECADO SEGÚN ESPESOR DE LA CARGA APLICADA.
- PARA PISOS CON CALEFACCIÓN.

USOS Y APLICACIONES

PARA LA COLOCACIÓN DE MÚLTIPLES REVESTIMIENTOS EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES. **ADIKROM B.A.** SE SUGIERE TAMBIÉN COMO UN AFINADO FINO, PREVIO A LA INSTALACIÓN, PARA CORREGIR Y/O RETAPAR. PERMITIENDO A LA VEZ UN SELLADO DE LA BASE.

ADHIERE DEFINITIVAMENTE SOBRE **CERÁMICAS Y BALDOSAS** (LIBRES DE GRASAS, CERAS, ACEITES Y ESTANDO FIRMES), EVITANDO SU RETIRO O PUNTEREO, (SELLANDO PREVIAMENTE CON UNA CAPA FINA DE **ADIKROM B.A.**), COMO REQUISITO OBLIGADO PARA ESTE TIPO DE SOLUCIÓN.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

PESO ESPECÍFICO APARENTE	: 1.5 KG/LT
ASPECTO	: POLVO
COLOR	: GRIS CLARO
TIEMPO TRABAJABILIDAD	: APROX. 4 HORAS.
TEMPERATURA APLICACIÓN	: DESDE 5 A 30°C
SUMINISTRO	: SACOS 25 KGS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADHESIVO CUMPLE LA NORMA DIN 18156/80. (ADHESION POR TRACCION DIRECTA: > 5 KG/CM2)



CONSUMO

3.5 A 4.5 KG/M2, CON LLANA DENTADA DE 6 A 8MM. (TAMAÑO RECOMENDADO), DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE.

MODO DE EMPLEO

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS, LIBRES DE POLVO, GRASA Y TROZOS DE MATERIAL SUELTO. AGREGAR EL AGUA A LA MEZCLA, EN DOSIS RECOMENDADAS DE ACUERDO A TEMPERATURA, VENTILACIÓN Y EL ESPESOR DE CARGA DEL ADHESIVO, LOS RANGOS FLUCTUAN ENTRE 5 A 7 LTS. DE AGUA POR SACO DE 25KGS. DE **ADIKROM B.A.** REVOLVER ALGUNOS MINUTOS HASTA OBTENER UNA PASTA HOMOGÉNEA, DEJAR REPOSAR LA PASTA UNOS 5 MIN, APLICAR LA MEZCLA SOBRE LA BASE ESPARCIÉNDOLA CON LA LLANA, CON MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PLASMANDO EL ADHESIVO EN LA BASE DEJANDO CORDONES HORIZONTALES, APLICAR EL REVESTIMIENTO PRESIONANDO CON FUERZA (PERMITE CORRECCIONES), ES RECOMENDABLE EL USO DE REGLA-GUÍA DESDE ABAJO PARA IR INSTALANDO HACIA ARRIBA SIN DESLIZAMIENTO, Y EL USO DE SEPARADORES PLÁSTICOS. FRAGUAR DESPUÉS DE 24 A 48 HRS.

ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN

12 MESES EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO Y EN AMBIENTE TECHADO, FRESCO, SECO, A TEMPERATURA ENTRE LOS 5 Y 30°C. SOBRE PALLETS.

RECOMENDACIONES UTILES

NO MOJAR LOS REVESTIMIENTOS ANTES DE SU COLOCACIÓN, LAS MANCHAS DE ADHESIVO PUEDEN SER LIMPIADAS INMEDIATAMENTE CON PAÑOS HUMEDOS AL IGUAL QUE LAS HERRAMIENTAS.

SOBRE PISOS CALEFACCIONADOS Y TERRAZAS EN ALTURA SE DEBE AUMENTAR LA CANTERÍA POR LA DILATACIÓN DE ALGUNOS REVESTIMIENTOS POR TEMPERATURA, EN ESTOS CASOS SE PUEDE UTILIZAR 3 LTS. DE **ADIKROM LASTIC PLUS** MÁS 3 LTS. DE AGUA (POR SACO DE 25 KGS.), AUMENTANDO FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA, SE "SUGUIERE" EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA REVESTIMIENTOS DE MAYOR PESO, EN LOS MUROS, FACHADAS Y EN SUSTRATOS DIFÍCILES. EN PISOS SE RECOMIENDA LLANA DE 12MM, Y EN PAÑOS GRANDES UTILIZAR JUNTAS DE DILATACIÓN, EN ESPECIAL EN LOSAS VOLADAS, TERRAZAS EN ALTURA EXPUESTAS AL SOL, LOCALES COMERCIALES .

SIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS Y APLICANDO ADIKROM BIACCION B.A. CORRECTA Y PROLIJAMENTE, SE OBTENDRÁN RESULTADOS PERMANENTES EN EL TIEMPO, ES UN PRODUCTO DESARROLADO CON LAS MÁS AVANZADAS TECNOLOGÍAS Y DISEÑADO POR PROFESIONALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN MODERNA.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE WWW.ADIKROM.CL
O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: VENTAS@ADIKROM.CL
MESA CENTRAL: 56 2 9337516