

Barniz Exterior / Interior



BONDEX UNIVERSAL

Ref. 4430 (Satinado)
4435 (Brillante)

Barniz de elevadísima calidad, muy resistente, tanto en interior como en exterior.

De fácil aplicación ofrece un magnífico acabado altamente resistente a golpes y rozaduras.

Recomendado para la protección y decoración de muebles, trabajos de carpintería en puertas, ventanas, etc.

Capacidad

0,375 L

0,750 L

4 L

Producto	Barniz alta calidad.
Uso	Maderas de interior o exterior, ebanistería, carpintería.
Aplicación	Brocha, rodillo o pistola.
Composición	Resinas alquídicas uretanadas.
Color	4 colores e incoloro.
Brillo	Satinado / Brillante.
Propiedades	Excepcional resistencia contra el uso cotidiano (golpes, rayado).
Diluyente	Diluyente sintético.
Secado	Al tacto: 2-3 horas. Entre manos: 24 horas, aprox.
Rendimiento	12-14 m ² por litro.
Limpieza	Diluyente sintético.

Barniz

Alta resistencia a golpes y rozaduras - Lavable - Exterior / Interior

Ficha técnica

BONDEX UNIVERSAL

Ref. 4430 (Satinado)
4435 (Brillante)

Tipo

Barniz de elevadísima calidad, muy resistente, tanto en interior como en exterior.

Se ofrece en aspecto satinado o brillante y con una amplia carta de colores madera.

Se aplica fácilmente con brocha, rodillo o pistola.

Destino

Recomendado para la protección y decoración de muebles, trabajos de carpintería en puertas, ventanas, etc.

PROPIEDADES

- Excepcional protección contra el uso cotidiano (golpes, abrasión, rayado).
- Excelente deslizamiento y nivelación.
- No amarillea.
- Elegante y duradero acabado, satinado o brillante.
- Buena resistencia a la pérdida de brillo.
- Resistente al rayado.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: (a 23°C) Satinado: 0,952. Brillante: 0,94

Viscosidad: (a 23°C) Satinado: 65-75 s ISO 6.
Brillante: 65-75 s ISO 6

Contenido sólido: Satinado: 49%. Brillante: 49,5%

Brillo: Brillante o satinado.

Olor:

Dispersión:

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

En general, las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de polvo, cera o grasa.

En superficies nuevas o barnizadas en buen estado, proceder a un lijado previo a la aplicación del barniz.

En superficies pintadas o barnizadas en mal estado, eliminar la pintura o el barniz mediante lijado o Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014). En el caso de encerados, eliminar mediante un Desencerador.

Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre madera nueva o decapada, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos.

Modo de empleo:

Aplicar 2 o 3 manos a brocha, rodillo o pistola, procediendo a un ligero lijado entre manos, para un acabado más perfecto.

Para un acabado a poro cerrado (interior), aplicar previamente Bondex Tapaporos (Ref. 4690).

- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: diluir hasta un máximo de un 5% con diluyente sintético, siendo aconsejable el empleo del producto a

viscosidad de suministro.

- Dilución para aplicación con pistola: 10-15% con diluyente sintético.

RENDIMIENTO

12-14 m² por litro, dependiendo del grado de porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 2-3 horas.
- **Entre manos:** 24 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

Evitar la aplicación del producto con tiempo lluvioso, muy húmedo, frío o ventoso.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.