

## OXISTOP PAVONADO



### DESCRIPCION

Pintura metálica antioxidante para la protección y decoración de las superficies de hierro en exteriores e interiores, a los que confiere un aspecto forjado fino (pavonado).

### PROPIEDADES

Excelente elasticidad, adherencia, facilidad de aplicación y resistencia a la intemperie sin cuarteo, así como muy buenas propiedades anticorrosivas y aspecto metálico.

### APLICACIONES

Sobre cualquier superficie de hierro en exteriores e interiores, especialmente en farolas, verjas, puertas, barandas, puentes, postes eléctricos, etc.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Metálico.

Colores: Gris Acero 210, Negro Fundición 211, Rojo Óxido 215 y Verde Bronce 213.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Buena.

Secado:  $3,5 \pm 1,5$  h a  $25 \pm 8$  °C.

Repintado: 24 horas.

Viscosidad:  $105 \pm 20$  U.K (unidades Krebs) a  $25 \pm 10$ °C (UNE 48.076).

Densidad:  $1,65 \pm 0,15$  g / cc. (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento : 8-12 m<sup>2</sup>/Lt y mano.

Punto de inflamación:  $43 \pm 5$ °C Setaflash, copa cerrada.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 400 g/Lt.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Desengrasar y aplicar 2 manos de Oxi-Stop Pavonado.

Superficies ya pintadas: Si la pintura esta en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar Oxi-Stop Pavonado.

Si la pintura está en mal estado, eliminarla por completo, cepillar las partes oxidadas y proceder como en superficies nuevas Superficies planas: (paneles, puertas, etc) recomendamos la aplicación a pistola para obtener un acabado totalmente uniforme.

Si se desea mayor protección anticorrosiva aplicar previamente una imprimación antioxidante.

### MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso, o diluir ligeramente con nuestro Disolvente para Esmaltes según el método de aplicación.

Dilución orientativa: Brocha o rodillo 0-5 %. Pistola (\*) 5-10 %.

(\*) Pistola con boquilla de acero widia de 4mm.

## RECOMENDACIONES

---

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.  
Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

## PRESENTACION

---

Disponible en tamaño 750 ml y 4 litros.

Colores: Negro Fundición 211, Gris Acero 210, Rojo Óxido 215 y Verde Bronce 213.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA...: 05/11/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---