

## Pintura acrílica monocapa mate Interior



### PINTURA PLÁSTICA CONTRASTES BY BONDEX

Ref. 3200

Pintura plástica monocapa al agua, de acabado mate lavable, formulada con la última generación de dispersiones y pigmentos en fase acuosa.

Excelente poder cubriente, rendimiento y adherencia.

Para la decoración de toda clase de interiores, con una extensa gama de colores, para combinar entre sí. Los tonos esencia, son suaves y neutros. Los tendencia, son sofisticados y fuertes.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

#### Capacidad

0,75 l

2,5 l

4 l

<b>Producto</b>	Pintura plástica mate.
<b>Uso</b>	Interior.
<b>Aplicación</b>	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
<b>Composición</b>	Última generación de dispersiones y pigmentos en fase acuosa.
<b>Color</b>	Solicite carta Contrastes by BonDEX.
<b>Brillo</b>	Mate.
<b>Propiedades</b>	Lavable, excelente poder cubriente, rendimiento y adherencia.
<b>Diluyente</b>	Agua.
<b>Secado</b>	Al tacto: 30 minutos, aprox. Repintado: 3 horas, aprox.
<b>Rendimiento</b>	8-12 m <sup>2</sup> por litro.
<b>Limpieza</b>	Agua.

## Pintura acrílica monocapa mate. Interior. Lavable, excelente poder cubriente, rendimiento y adherencia.

### Ficha técnica

### PINTURA PLÁSTICA CONTRASTES BY BONDEX

Ref. 3200

#### Tipo

Pintura plástica monocapa de acabado mate formulada con la última generación de dispersiones y pigmentos en fase acuosa. Lavable, excelente rendimiento, poder cubriente y adherencia. No inflamable.

#### Destino

Para la decoración de paramentos interiores.

#### PROPIEDADES

- Interior.
- Excelente poder cubriente.
- Elevado rendimiento.
- Lavable.
- No inflamable.
- Limpieza de herramientas con agua y jabón.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** de 1.380 a 1.530 kg/l aprox.  
**Viscosidad:** de 30 a 58 Poises.  
**Brillo ángulo 85°:** de 1.6 a 2.7.  
**pH:** 8.5-9.5  
**Contenido máximo en COV:** inferior a 30 gr/l.  
**Dispersión:** máximo 17 micras.  
**Lavabilidad norma DIN 53778:** mayor a 7000 ciclos.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

Remover perfectamente el contenido del envase. Los soportes deben estar secos, limpios de polvo, grasa, etc.

##### Modo de empleo:

No rebasar las diluciones indicadas.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

##### Superficies nuevas o ya pintadas en buen estado:

- Limpiar y aplicar dos manos diluidas convenientemente, la primera con un máximo del 10% de agua y la segunda del 5 al 10%.

##### Superficies ya pintadas en mal estado:

- Eliminar toda la pintura deteriorada o de baja calidad y proceder como en superficies nuevas.

#### RENDIMIENTO

8-12 m<sup>2</sup> por litro, variable según soporte o forma de aplicación.

#### TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 minutos, aprox.
- **Repintado:** 3 horas, aprox.
- **Para utilización:** 12 horas, aprox.

#### CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperatura de soporte inferiores a 5°C, ni superior a 35°C.

Preservar de las heladas.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*