AQUADEVA URATER



Última Revisión: Junio 2010

Página 1 de 1 Ficha Técnica

Descripción

AQUADEVA URATER es un acabado acuoso monocomponente para suelos de madera.

Propiedades

AQUADEVA URATER es un barniz monocomponente, basado en una dispersión acuosa de un poliuretano alifático, de secado físico, que proporciona una película de excelentes resistencias a la abrasión y a los productos de limpieza.

Características

Viscosidad Sólidos Brillo 60° 18 – 20 sg Copa Ford-4 A 20 $^{\circ}$ C Materia Seca 30 – 32 % Brillo (Lange ±100 $^{\circ}$), Satinado (Lange 62,5±2,5 $^{\circ}$), M ate (Lange 30,5 ±2,5 $^{\circ}$)

Aplicaciones

Sobre cualquier madera.

Utilizar preferentemente para su aplicación, rodillo y en su defecto brocha

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar limpia y libre de polvo, y la temperatura en el momento de aplicar el barniz, no debe de ser inferior a 13°C.

Como primera capa aplicar una mano de AQUADEVA SEALER ó HIDROFOND y pasadas 3 - 4 horas a 20°C, lijar con vibradora de lija de grano 240-280 y a continuación, aplicar 2 ó 3 manos del AQUADEVA URATER, dejando que la capa anterior seque completamente y se lije.

En cualquier suelo que antes haya sido tratado con ceras, aceites ó abrillantadores, el suelo no puede re-barnizarse a menos que se lije todo hasta llegar a la madera. Después, con el *AQUADEVA URATER* la adherencia es buena, aunque se recomienda hacer una prueba de adhesión en una pequeña área antes de barnizar todo el suelo.

Tiempo de secado

Tacto Repintado

5 horas 16 horas

Rendimiento



AQUADEVA URATER



Última Revisión: Junio 2010

Página 2 de 1 Ficha Técnica

8 - 10 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Recomendaciones

Este tipo de barnices no alcanza su máxima dureza hasta pasados 5 a 6 días, por lo que no es conveniente colocar alfombras ni someterlos a tráfico intenso hasta transcurrida una semana. Sin embargo, se pueden pisar con cuidado pasadas 10 a 12 horas desde su aplicación.

Tampoco se debe limpiar con agua al menos después de dos semanas.

Recomendaciones

Para la limpieza de la herramienta de trabajo, utilizar agua inmediatamente después de su uso.

Almacenaje

Para su adecuada conservación, guardarlo en sitio fresco evitando tanto los fríos como los calores excesivos.

AGÍTESE ANTES DE USAR

Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 6 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece <u>únicamente</u> a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..

