

Fichas Técnicas

REVESTIMIENTO LISO (LINEA PROFESIONAL BLANCO Y COLORES).



DESCRIPCION

Pintura revestimiento liso al agua mate para exteriores e interiores formulada en base a copolímeros acrílicos y con pigmentos y cargas sólidas a la intemperie.

PROPIEDADES

Elevada cubrición, blancura, adherencia, transpiración de la superficie, resistencia a la alcalinidad y a coger suciedad, autolimpiable y de fácil aplicación.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de exteriores e interiores en general sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. en obra blanca.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: blanco.

Aspecto: liso y mate.

Cubrición: excelente.

Blancura: elevada.

Adherencia: excelente.

Finura: $5,5 \pm 1$ H.G. (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad: 110 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48-076).

Densidad: $1,67 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Rendimiento: 7 - 10 m² por litro y mano.

Secado: 30-60 minutos

Repintado: 4 - 6 horas.

Suciedad con el tiempo: mínima.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.

C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40)Max. COVS : 30 G/L.

No inflamable y no propaga la llama.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: -con temple o cal, eliminarlo previamente.

-con pintura, eliminar las partes sueltas en mal estado o baja calidad.

Sobre superficies de difícil adherencia fondear con Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente. ♦

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15 - 25% de agua potable y una segunda mano con un 5-10%

aproximadamente si se aplica a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola rebajar con un 10 - 25%.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envases de 5 Kg y 12 L.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .
Manterner el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 27/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
