

KLEBER VINYL ASFALTICO

Características	
Base	Breas y resinas
Color	Negro
Peso específico	1,20 +/- 0,05
% Sólidos no volátiles	85,0 +/- 1,0 %
Viscosidad	55 000 +/- 5 000 cps
Rendimiento	15 – 20 m ² x gal.
Almacenaje:	Bajo techo, a una temperatura de entre 15 y 30 °C. PRODUCTO INFLAMABLE.
Tiempo de almacenaje:	Hasta 6 meses en su envase original sellado

Características
• KLEBER VINYL ASFALTICO es un adhesivo formulado especialmente para la colocación de pisos vinílicos sobre falso piso de concreto. Su alto contenido de sólidos permite sellar las pequeñas imperfecciones del concreto obteniéndose así una base uniforme y evitar la deformaciones del piso vinílico con el trajar de la gente • KLEBER VINYL ASFALTICO está fabricado con solventes de rápida evaporación que permiten una rápida instalación del piso vinílico y una casi inmediata utilización del área instalada. • KLEBER VINYL ASFALTICO es un producto exento de fibras de asbesto, producto cancerígeno normalmente utilizado en las formulaciones de productos asfálticos. • Su alto contenido de sólidos evita que exista migración del pegamento hacia los bordes. Esta migración sucede con pegamentos comunes debido al peso y transito, ocasionando manchas de brea sobre la superficie.

Modo de Empleo
1. La superficie debe ser plana, sin imperfecciones y debe estar exenta de polvo u otra contaminación. 2. El concreto debe tener por lo menos 30 días de vaciado para evitar posibles filtraciones de agua hacia la superficie. 3. Aplicar el pegamento KLEBER VINYL ASFALTICO en forma uniforme sobre el concreto utilizando una espátula dentada. 4. Asentar el piso vinílico y presionarlo para distribuir el adhesivo. 5. El pegamento secará según la temperatura ambiente entre 4 a 24 horas. Para mayor seguridad iniciar tránsito sobre piso 24 horas después de haberlo asentado.

Importante
La información contenida en el presente boletín se basa en nuestro actual conocimiento y experiencia. Sin embargo RESINAS Y QUIMICOS SAC no asume responsabilidad ni obligación alguna por las recomendaciones efectuadas debido a que la utilización y aplicación del producto se realiza fuera de nuestro control y es responsabilidad del usuario el determinar si el producto es apropiado y adecuado para sus usos específicos. Las disposiciones legales, así como eventuales derechos de terceros, deben ser observados en cada caso.

REVISIÓN: 28-03-2012