



# Igol<sup>®</sup> Denso

## PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

### DESCRIPCIÓN

Líquido color negro.  
Densidad : 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

Pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva : protege contra aguas agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles. No transmite al agua potable olor ni sabor.

### PROPIEDADES

Alta adherencia sobre superficies imprimadas con **Igol<sup>®</sup> Primer**, especialmente para revestir estanques de agua y superficies con agua o humedad.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Impermeabilizante interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores.
- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones.
- Protección del hormigón armado en contacto con agua agresivas.
- Impermeabilización de baños y cocinas.

### MODO DE EMPLEO

- **Igol<sup>®</sup> Denso** se aplica siempre sobre una primera mano de **Igol<sup>®</sup> Primer**, mediante brocha o rodillo.
- Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de **Igol<sup>®</sup> Denso**.
- **Igol<sup>®</sup> Primer** debe colocarse mínimo ocho horas antes de pintar con **Igol<sup>®</sup> Denso**.
- En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con **Igol<sup>®</sup> Denso** y cemento.

### CONSUMO

200 a 250 gr/m<sup>2</sup> sobre **Igol<sup>®</sup> Primer**, por mano.

### ALMACENAMIENTO

**Igol<sup>®</sup> Denso** se debe mantener en un lugar fresco y bajo techo. Sus características se mantienen en forma inalterada durante 12 meses.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 180 kg.
- Tineta de 17 kg.
- Tarro de 3 kg.
- Caja 4 x 3 kg.

## **PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN**

Producto con solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa, no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Durante la manipulación del producto utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos, guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto. En caso de emergencia contacte al CITUC, fono : **635 3800**.

---

### **ADVERTENCIA**

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a los niveles más altos de la tecnología



# **Sika Chile**

Sika S.A. Chile. **Casa Matriz** : Pdte. Salvador Allende 85, San Joaquín. Teléfono : (2) 552 2630. Fax : (2) 552 3735. Santiago. - **Oficina Antofagasta** : Fono-Fax : (41) 227 646 - **Oficina Concepción** : Las Heras 269. Fono-Fax : (55) 243 325 - **Oficina Temuco** – **Representante Oficial** : 14 de Febrero 2375. Fono-Fax : (45) 237 911.