

DEFINICIÓN Hidrofugante a base de resinas de polisiloxano, incoloro, no filmogeno de uso en superficies minerales.

- PROPIEDADES**
- Máxima penetración en la superficie
 - Permeable al vapor de agua
 - Repele el agua e impide la penetración de la humedad
 - Reduce el riesgo de patologías debidas a la humedad
 - Repele la suciedad

USOS Para hidrofugar superficies minerales como el hormigón, ladrillo, cemento celular, piedra.
No aplicar en superficies calientes para evitar una evaporación rápida. Evitar aplicarlo en horas de sol directo.

CARACTERÍSTICAS

Color	Incoloro.
Brillo	Mate
Contenido en sólidos	Peso: 5% ±2. Volumen: 5% ±2.
Densidad media	Aprox: 0.80 Kg/dm ³
Viscosidad	Listo al uso
Envasado	2.5 y 10L

SOPORTE Apropiado para los diferentes tipos de superficies minerales (cemento celular, hormigón, ladrillo, etc.)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	Entre 5-25 °C
Máxima humedad relativa	Máximo 90%
Útiles de aplicación	Brocha, rodillo o equipo de pulverización o aspersion .
Dilución	Listo al uso
Limpieza de útiles	Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen con disolvente normal tipo white spirit.
Rendimiento	El rendimiento depende de la porosidad del sustrato: Hormigón: 0.15 – 0.40 L/m ² Hormigón (muy poroso): 1.20 L/m ² Cemento celular: 1.20 L/m ² Cemento de amianto: 0.20 L/m ² Cemento enlucido: 0.50 – 0.70 L/m ² Ladrillo: 0.50 – 0.70 L/m ²
Espesor de película Secado a 20°C y 65% HR	No aplicable. No debe quedar película superficial. 1-2 horas

SISTEMA DE
APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca.

Eliminar el polvo, la suciedad, el musgo, las algas, los hongos, etc., preferiblemente por medio del equipo de alta presión del agua o de limpieza a través de vapor. Arreglar juntas dañadas, las grietas, las concentraciones de grava y otros defectos con los productos apropiados. Compruebe las caras que lindan con la azotea y los bastidores, y séllelos si fuera necesario. Cubra cuidadosamente superficies, las ventanas y los elementos de cristal de las puertas, de metal y de plástico.

Aplicación a brocha / rodillo: El método de uso más simple es con la brocha o el rodillo. Este método se utiliza principalmente para aplicar superficies relativamente pequeñas. Es especialmente importante aplicar una cantidad suficiente de producto en el soporte para obtener un resultado óptimo. Las superficies muy porosas requieren dos o tres usos por el método "mojado-sobre-mojado", es decir aplicar una capa tras otra sucesivamente tan pronto como el substrato haya absorbido la aplicación anterior.

Aplicación con Aspersión o airless: Aplicación en paredes exteriores grandes por medio de la aspersión o del equipo de airless. Es importante aplicar la solución con presión baja. Esto prevendrá la atomización demasiado fina. El método de aspersión o de airless dará los mejores resultados, asegurando una aplicación libre de polvo, uniforme y profunda de la superficie. Mantenga el inyector del equipo airless a 10 centímetros de la pared de tal manera que el ángulo de la extremidad de la pistola sea de 90°. Continuar aplicando el material hasta que el substrato no lo absorba más. Se recomiendan dos o tres manos mojado-sobre-mojado para las superficies de alta-succión. Para superficies de baja-succión, superficies no porosas, tales como cemento de amianto y cemento "vibrado" requiere solamente de una mano.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Tiempo de almacenaje 36 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.

Condición de almacenaje Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

