PROPAM RECRECIDO PRONTO

MORTERO DE FRAGUADO NORMAL PARA LA EJECUCIÓN DE RECRECIDOS DE SECADO RÁPIDO.

DESCRIPCIÓN

El mortero **PROPAM RECRECIDO PRONTO** está formulado a base de cementos especiales, áridos seleccionados, y aditivos orgánicos.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 13813	**CT-C30-F6**
Producto en polvo	
Densidad aparente	1,6 ± 0,15 g/cm^3
Partículas mayores 4 mm	≤ 1%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	9 ± 1 %
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	60 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión 24h	≥ 8 N/mm^2
Resistencia a compresión 7días	≥ 20 N/mm^2
Resistencia a compresión 28 días	≥ 30 N/mm^2
Resistencia a flexión 28 días	≥ 6 N/mm^2
Humedad residual a los 3 días	≤ 2%
Transitabilidad	12 horas
Conductividad térmica	1,2 ± 0,1 W/m·K

PROPAM RECRECIDO PRONTO

APLICACIONES

Está indicado para la elaboración, reparación y saneamiento de soleras de cemento, tanto flotantes como adheridos, en interior y exterior, para la colocación de recubrimientos tales como cerámica, moqueta, parquet flotante, PVC, pintura, piedra natural.
Para aquellos recrecidos en que se requiera una rápida puesta en servicio, utilizar **PROPAM RECRECIDO PRONTO PLUS.**

PROPIEDADES

Buenas resistencias a edades tempranas.
Transitable después de 12 horas y secado al cabo de 3 días.
Colocación de cerámica a las 24 horas desde su aplicación.
Preparación de recrecidos con calefacción radiante.

SOPORTE

Todos los soportes son admitidos para la aplicación **PROPAM RECRECIDO PRONTO**, mientras que no esté sujeto a remontes de humedad.
Para la colocación de recrecidos adheridos el soporte deberá estar duro, consistente, seco, sin grietas, sin polvo y exento de restos de pintura, yeso, barniz, etc.
Sobre soportes compresibles se deberá preveer la colocación de una malla electro soldada zincada de diámetro no inferior a 2mm y trama de 5 x 5cm, para la distribución de las cargas.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar aproximadamente con un 9% de agua limpia (2,2 litros por saco de 25 Kg) mediante hormigonera, mezclador con tornillo sin fin y mezcladores planetarios. En el caso de superficies pequeñas y trabajos de reparación, se puede mezclar con mezcladores portátiles de circulación forzada.
2. El tiempo de vida de la mezcla es de aproximadamente 30 minutos, con lo cual, el proceso de colocado, nivelado y alisado se debe hacer sin interrupciones. Este tiempo se puede ver afectado por las condiciones ambientales.
3. En el caso de espesores comprendidos entre 10 y 35 mm, el recrecido deberá ser adherido, aplicando previamente, sobre soporte plano y compacto, una lechada de adherencia preparada con el mismo **PROPAM RECRECIDO PRONTO**, amasado con **PROPAM LÁTEX** diluido con agua en proporción 1:1.
4. En el caso de espesores comprendidos entre 35 y 80 mm, el recrecido deberá realizarse sobre una barrera de vapor en lámina de polietileno o membrana.

RENDIMIENTO

El consumo de **PROPAM RECRECIDO PRONTO** es de 18 Kg/m^2 por cm de espesor.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 Kg.
Color: gris.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y lugares cubiertos: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.