



- EFECTO HIDRÓFUGO.
- TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE.
- EXTRAORDINARIA DURABILIDAD.
- ACABADO MINERAL MUY DECORATIVO.
- GAMA DE 24 COLORES

APLICACIONES

Revestimiento sintético-mineral de altas prestaciones para la decoración de todo tipo de fachadas e interiores. Obra nueva y rehabilitación.

- Repele el agua y la suciedad mientras protege de ataques nocivos medioambientales.
- En exteriores e interiores.
- En muros y techos.

Soportes:

- Mortero tradicional, hormigón, mortero monocapa **weber.cal basic**, yeso y cartón-yeso.
- Sobre pinturas o revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte.

OBSERVACIONES

- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas menos de 45°.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben ser planos, estables y resistentes, y estar limpios.
- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar la imprimación **weber DR**.
- Sobre soportes muy absorbentes (por ej. yeso), aplicar previamente una capa de **weber CT**.

MODO DE EMPLEO

El producto se suministra listo al uso, sólo es necesario remover el contenido del envase e para homogeneizar la pasta.



- Aplicar **weber.tene extra** con pistola de proyección para obtener el acabado gota, o con llana para el acabado fratasado.



- La gota obtenida con la pistola de proyección puede aplanarse con un paletín o triángulo de plástico. Fratar el material con llana o con un fratas de madera o plástico, cuando tenga la consistencia adecuada.



- Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar juntas de trabajo, o bien para marcar despieces intencionados.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

- Espesor de aplicación: 1,5-2 mm.
- Tiempo de fratasado: 15-30 min.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada

PRESTACIONES

- Densidad de la pasta: 1,8 g/cm³.
- Comportamiento al fuego: M1 (no inflamable).
- Absorción capilar de agua: inferior a 0,06 kg/m²h^{0.5}.
- Difusión vapor de agua: superior a 100 g/m² día.
- Adherencia sobre hormigón: 10 kg/cm².

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

weber.tene extra

mortero arílico de altas prestaciones,
acabado fratasado y gota

PRESENTACIÓN

Bidón de 25 kg. Palets de 600 kg (24 unidades).

RENDIMIENTO

2-3 kg/m² y mm de espesor.

COLORES

Gama de 24 colores.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



RECOMENDACIONES DE USO

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30 °C.
- No aplicar con tiempo muy húmedo, con lluvia, con fuerte calor, o con riesgo de heladas.

COMPOSICIÓN

Siloxanos, resinas acrílicas, cargas y pigmentos minerales, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Cataluña - Ctra. C-17, km. 2 - 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) - Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 06 - Ctra. C-14, km. 23 - Polígono Roques Rogas nº III, C/ Tramuntana s/n - 43460 ALCOVER (Tarragona) - Tel. 977 76 70 00 - Fax: 977 76 70 10 **Centro** - Área Empresarial Andalucía, Sector 1, C/ de las Marismas nº 11 - 28320 PINTO (Madrid) - Tel. 91 691 89 90 - Fax: 91 691 89 91 **Levante** - Polígono Industrial Cotes nº 3 - 46680 ALGEMESÍ (Valencia) - Tel. 96 248 20 68 - Fax: 96 242 19 07 **Norte** - Carretera de Madrid a Irún, km. 297 - 09219 SANTA MARÍA RIBARREDONDA (Burgos) - Tels. 947 35 40 55 / 35 41 88 - Fax: 947 35 42 18 **Murcia** - Ctra. MU-802, km. 43 - Parque Industrial de Alhama - 30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia) - Tel. 968 63 66 00 - Fax: 968 63 18 25 **Baleares** - Can Socies 9 A, Secar de la Real - 07010 PALMA DE MALLORCA (Baleares) - Tel. 971 76 83 71 - Fax: 971 76 83 36 **Canarias** - C/ La Campana nº 10, Polígono Industrial San Isidro - 38108 ROSARIO (Tenerife) - Tel. 922 61 36 00 - Fax: 922 61 37 00 - Los Moriscos s/n - Apdo. de Correos 66 - 35250 INGENIO (Las Palmas) - Tel. 928 57 46 70 - Fax: 928 57 47 70 **Andalucía** - Polígono Industrial La Isla, C/ Sesterco nº 9 - 41700 DOS HERMANAS (Sevilla) - Tel. 954 93 16 90 - Fax: 954 93 02 94 **Galicia** - Parque Empresarial Melide, C.N. 547, km. 45 - 15800 MELIDE (La Coruña) - Tels. 981 81 53 00 / 81 53 09 - Fax: 981 81 53 04 **Aragón** - Autovía de Logroño, km. 13 - Polígono Utebo 1 naves 2-3 - 50190 UTEBO (Zaragoza) - Tel. 976 78 66 39 - Fax: 976 79 20 23.
Línea Consulta: 900 35 25 35 - www.weber.es - E-mail: info@weber.es

