



FICHA TECNICA

RECUBRIMIENTO ANTIGOTERAS

Código : 903

DESCRIPCIÓN	Revestimiento impermeabilizante altamente elástico a base de polímeros acrílicos en emulsión.
PROPIEDADES	* Totalmente impermeable. * Extraordinaria elasticidad. * Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes. * Excelente adherencia en múltiples soportes. * No se agrieta. * Alta resistencia a rayos ultravioleta. * Carácter antimoho.
USOS	Exteriores Para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras y en general todas las zonas exteriores que no estén sometidas a tránsito apreciable y que por su situación se precise impedir el paso del agua. Puede aplicarse sobre cualquier superficie de albañilería exterior, baldosas, cemento, fibrocemento, piedra, etc., y sobre otros materiales como, espuma de poliuretano, galvanizados, zinc, aluminio, PVC, etc..
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Vehículo fijo	Copolímeros acrílicos.
Pigmentos	Dióxido de Titanio y pigmentos de gran solidez a la luz.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Blanco, Gris, Rojo Teja y Verde
Contenido en sólidos	52 % en volumen ± 1 66 % en peso ± 1
Densidad (g/cc)	1,41 $\pm$ 0,03
Viscosidad	120 KU ± 2
Secado a 23°C. y 50% H.R.	4 - 8 horas. En función del espesor de capa aplicada.
Repintado	Después de 12 - 16 horas.
	La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.
Rendimiento teórico	1 m ² / litro.
Espesor de película	1000 micras húmedas. 500 micras secas.
	Para una correcta impermeabilización, es necesario que la cantidad de pintura depositada por m ² sea la que se indica en el rendimiento teórico.

MODO DE EMPLEO**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Temperatura de aplicación Entre 5 y 35°C
Máxima humedad relativa 85 %

Útiles de Aplicación Brocha, Rodillo o Pistola airless.
Disolvente Agua.
Dilución No precisa.
Limpieza de útiles Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, tierra, musgo, eflorescencias, salitre, grasa, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas Aplicar dos capas cruzadas de Recubrimiento Antigoteras con el rendimiento indicado para obtener una perfecta impermeabilización.

Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Recubrimiento Antigoteras.
 Si la pintura está en mal estado, agrietada o mal adherida, deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Reparación de fisuras Si existen fisuras o grietas deberán repararse preferentemente con mortero, o bien con una mezcla de 1 parte de Recubrimiento Antigoteras y 4 partes de arena seca.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

No debe aplicarse el Recubrimiento Antigoteras si hay niebla, riesgo de lluvia o heladas antes de que seque.

Sobre superficies porosas, degradadas o pulverulentas aplicar previamente una capa de Fijador Universal Bruguer (Fijador Recubrimiento Antigoteras) para asegurar la perfecta adherencia

El Recubrimiento Antigoteras puede recubrirse con mortero o embaldosarse, como si se tratase de una tela asfáltica. Para esta situación es imprescindible que el Recubrimiento Antigoteras esté completamente curado, debiendo esperar dos semanas como mínimo.

INFORMACIÓN ADICIONAL**Instrucciones de Seguridad**

Consultar etiquetado del envase.
 Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
 Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
 Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

