



REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS H23

Exteriores. Semi mate
COD. 03E

DESCRIPCION

Revestimiento para la impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.

Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua. Efecto antimoho y antivérdin. Resistente a los álcalis, como el cemento.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Modificada
Color:	Blanco, Gris, Verde, Rojo Inglés y Rojo Teja
Acabado:	Semi mate
Densidad:	1,27 - 1,33kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	6 - 8 horas
Repintado:	18 - 24 h. Pisable: 2 - 3 días
Diluyente:	Agua
Aplicación:	Brocha, rodillo
Rendimiento:	0,4 - 0,5 m ² /l
Espesor recomendado:	1,2 mm película seca
Volumen Sólidos:	40,5 - 41,5 %
Frase COV:	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COV's 39 g/l.
En envases de:	15l, 4l y 1l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies nuevas: limpiar, eliminando los residuos sueltos, alisar y nivelar las pendientes o desniveles de la superficie a pintar, para evitar posibles encharcamientos. Aplicar la primera capa diluida con 25% de agua. Es importante aplicar un grueso de 1 -1,2 mm., para conseguir una elasticidad que permita mantener la continuidad del film sin roturas, en el supuesto que se formen nuevas grietas en la superficie protegida.

Superficies pintadas en buen estado: se procederá como en superficie nueva.

Superficies pintadas en mal estado: deberá limpiarse o repararse, mediante cepillado, aspirado o reparación de albañilería.

Observaciones:

Si existen grietas superiores a 1 m/m, es aconsejable taparlas previamente, y/o reforzarlas con cinta de malla colocada entre las capas del Revestimiento Antigoteras H23 que se aplica.

Para asegurar la estanqueidad de terrazas horizontales, es conveniente seguir la aplicación del Revestimiento Antigoteras H23, hasta una cierta altura de las paredes verticales, reforzando si es necesario el ángulo de unión de las dos superficies.

Si se desea reforzar el film aplicado en su resistencia a la rotura, se puede colocar entre dos capas del Revestimiento Antigoteras H23, un refuerzo de fibra continua por toda la superficie; esta mejora es conveniente en áreas que son pisadas con mayor frecuencia.

Mientras la pintura no está seca a fondo, es sensible al agua.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.