

Pintura acrílica piscinas Exterior / Interior



DYRUP PISCINAS

Ref. 1711

Capacidad

4 l

Pintura acrílica mate al agua.

Especialmente formulada para el pintado de piscinas de obra nueva, de cemento u hormigón, o ya pintadas con un producto similar.

Antialgas, fácil aplicación, antideslizante y mantenimiento económico. Excelente cubrición y adherencia.

Aplicar con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Producto	Pintura acrílica al agua.
Uso	Piscinas, tanto en interior como exterior.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Acrílica.
Color	Azul y blanco.
Brillo	Mate.
Propiedades	Antialgas, antideslizante, excelente cubrición y adherencia, fácil aplicación.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 min. Repintado: 4 horas. Llenado de piscina: 7 días, mínimo.
Rendimiento	8 a 10 m ² por litro y mano.
Limpieza	Agua.

Pintura acrílica piscinas

Antialgas, fácil aplicación, antideslizante.

Ficha técnica

DYRUP PISCINAS

Ref. 1711

Tipo

Pintura acrílica mate al agua.
Antialgas, fácil aplicación, excelente cubrición, antideslizante y mantenimiento económico.

Destino

Pintado de piscinas de obra nueva, de cemento u hormigón, o ya pintadas con un producto similar, en exteriores o en interiores.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Antialgas, antideslizante.
- Fácil aplicación.
- Excelente cubrición y adherencia.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,30 Kg/l.
Viscosidad: 25 ± 3 Poises.
Ph:
Contenido sólido: 53% aprox.
Brillo: Mate.
Olor:
Dispersión: 17 micras, máximo.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
Agitar el envase previamente.

En general, el cemento u hormigón debe estar fraguado, limpio y seco.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

Diluciones: Primera capa, con 10-15% de agua.
Posteriores: 5-10% de agua.

No rebasar las diluciones indicadas.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Piscinas nuevas:

- Antes del pintado debe transcurrir un mínimo de dos meses después de construida la piscina.
- Tratar previamente la superficie con una solución diluida de ácido clorhídrico (piscinas antiguas no pintadas, tratar con una solución de fosfato trisódico) y posteriormente lavar con agua dulce a presión.
- Dejar secar el soporte un mínimo de 48 horas.
- Aplicar una primera capa diluida con un 10-15% de agua, y una vez seca, aplicar una o dos manos diluidas con un 5-10% de agua.

Piscinas ya pintadas:

- Eliminar toda pintura deteriorada mediante cepillado, lijado o procedimiento mecánico.
- En el supuesto de existencias de mohos, algas o grasas, cepillar enérgicamente con cepillo de esparto, enjuagar con abundante agua a presión y posteriormente proceder como en piscinas nuevas.

Mantenimiento: Uso por temporada.

El resultado del pintado de una piscina, depende de su construcción, situación de la misma y su correcto aislamiento freático.

El desarrollo de algas, dependerá de la correcta depuración del agua.

RENDIMIENTO

8 a 10 m² por litro y mano.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 minutos.
- Entre capas: mínimo 4 horas.
- Llenado de piscina: 7 días como mínimo.

CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

