



BIZKOR RASEO



Mortero seco fabricado según norma UNE EN 998-1 GP CSIII

APLICACIONES

- Enlucidos y raseos manuales sobre soportes de bloque de hormigón, fábrica de ladrillo, etc.
- Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.
- Admite posterior acabado con alicatados, pinturas, etc.



GAMA

- Resistencias: CS III
- Mortero hidrófugo (W1).
- Colores: Gris

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben ser resistentes, estables y estar limpios de polvo, restos de pinturas, restos de productos orgánicos, yesos antiguos, etc.
- No aplicarse sobre soportes envejecidos o con riesgo de disgregación, sin aplicar un tratamiento previo.
- En condiciones de calor, viento o soportes de elevada absorción, conviene humedecer el soporte, o aplicar un zarpeo previo para asegurar una buena adherencia.

MODO DE EMPLEO / PUESTA EN OBRA

- Mezclar el producto en la amasadora añadiendo de 3 a 3,5 litros de agua por saco (0,12 litros/Kg) hasta lograr una consistencia deseada.
- Aplicar el mortero sobre el soporte, extendiéndolo de manera compacta, uniforme y reglearlo hasta homogeneizar la superficie.
- Un vez endurecido, realizar el acabado deseado (raspado, fratasado, liso, gota, etc.).
- Realizar aplicaciones con espesores entre 10 y 20 mm. Para grosores superiores aplicar capas sucesivas de 15 mm.
- Nunca realizar espesores superiores a 40 mm.
- Respetar las juntas de dilatación, colocar malla en la unión entre diferentes soportes o encuentros con pilares, forjados, etc.
- Se recomienda realizar despieces de 2,5 m x 7 m aprox.
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C ni superior a 35° C.

ALMACENAMIENTO

- El producto puede almacenarse en condiciones óptimas 12 meses, a partir de su fecha de fabricación, en su envase original y en lugar seco y ventilado. Evitar las heladas y la exposición directa al sol.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se realicen actividades en contacto con el producto antes de que se produzca el fraguado del mismo, se recomienda el uso de guantes, gafas y botas.
- Evitar el contacto prolongado de la piel con el producto.
- En el caso de proyección o salpicadura de producto en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y solicitar asistencia médica.
- En caso de trabajos en ambientes polvorientos, se recomienda el uso de mascarilla.
- Contiene Cromo (IV). Puede producir reacción alérgica. Esto puede ocurrir durante la manipulación en húmedo por contacto con la piel sin protección.

SUMINISTRO

- En silos a granel de 20-22 m³
- En sacos de 25 Kg (Palet de 60 sacos = 1500 Kg)

DATOS TÉCNICOS

Mortero seco fabricado según norma UNE EN 998-1

Resistencia a compresión:	3,5 a 7,5 N/mm ²
Densidad aparente en fresco:	> 1.3 Kg/L
Contenido en cloruros:	> 0,01 %
Permeabilidad al vapor de agua:	≤ μ 20
Resistencia a la unión:	≥ 0,3 N/mm ²
Reacción frente al fuego:	Clase A1
Conductividad térmica:	0,75-0,81 W/mK (valor tabulado)
Absorción de agua:	< 0,4 Kg/m ² min ^{0,5}
Rendimiento recomendado:	18 ± 2 Kg/m ² cm



0099/CPD/A69/0049



Empresa perteneciente a:
AFAM
Asociación de fabricantes de Mortero

