

DELTA TIXOTROPICO ANTIMANCHAS S/O

DESCRIPCIÓN:

Pintura de acabado mate a base de resinas de polímeros de alto peso molecular con disolventes inodoros.

PROPIEDADES GENERALES

- Sin olor: disolvente inodoro.
- Máxima adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Transpirable (película permeable al aire y vapor de agua).
- Excelente lavabilidad.
- Gran resistencia a la formación de mohos.
- Rapidez de secado. Repintable el mismo día.
- Blanco inalterable. No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Resinas Vinil Acrilato

Disolvente

Disolventes alifáticos

Aspecto

Mate

Rendimiento

8-11 m²/litro dependiendo del soporte

Densidad

1,30±0,03 kg./litro

Viscosidad

128± 5 Unidades Krebbs

Materia fija

68 ± 2% en peso

Resiste. Al frote húmedo

10.000 ciclos (UNE 48243)

Secado al tacto

1 h Aprox. A 20°C

Repintado

12 horas



PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas: Limpiar, desengrasar y cepillar bien, eliminando el salitre y las eflorescencias con una solución de ácido clorhídrico o sulfamán al 10% (no en superficies de yeso).

Superficies pintadas: Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y proceder como si se tratara de una superficie nueva

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Usar como diluyente AGUARRÁS ECOLÓGICO de Eurotex. Diluir un 5% máximo para brocha/rodillo. Para aplicación con pistola airless, 10 % máximo.
- En superficies pulverulentas, aplicar previamente una capa de Eurofilm HF.
- No es conveniente aplicar pinturas plásticas encima.
- Limpiar los útiles empleados con disolvente de limpieza EUROSOLV-I o universal EUROSOLV-1000.

ENVASE Y CONSERVACIÓN

Formatos: 15L, 4L y 750 ML.

Conservar los envases de origen bien cerrados, en sitios fresco, seco y alejado de fuentes de ignición. Tiempo de almacenaje: 1 año desde su fabricación.

DELTA TIXOTROPICO ANTIMANCHAS S/O

APLICACIONES

Pintado de todo tipo de interiores, actuando como aislante de manchas de hollín, humo de tabaco, humedades secas, etc... pidiéndose aplicar directamente sobre escayola, yeso, madera, papel pintado, poliestireno e incluso sobre vidrio y chapa galvanizada.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, deben evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.