

REPARCROM**MORTERO DE REPARACIÓN****CARACTERISTICA FISICA:**

Apariencia: Polvo Gris

Tamaño Máximo Nominal:

1,19 mm

Densidad aparente: $1,5 \pm 0,1$ kg/l

DESCRIPCION:

REPARCROM es un mortero predosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos silicios seleccionados, secos, de granulometría controlada y aditivos especiales, tales como súper plastificantes, adición de polímero, agente acelerante. **REPARCROM** se ha formulado para obtener un mortero de fraguado normal, altamente adhesivo y baja retracción; para realizar reparaciones en estructuras y elementos de hormigón y mortero.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, solo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Fraguado normal, con baja retracción, buena retención de agua.
- Se puede trabajar sobre cabeza y en superficie vertical,
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.

- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste, y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.

USOS O APLICACIONES:

- Reparación de desconches y despuntes en aristas.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos, y prefabricados.
- Reparación de muros estucados y radieres afinados con tránsito medio (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito).
- Reparación de nidos de piedra superficiales.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña encuentros de muro, cielos y pisos
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo del agua directa hasta que el morteros fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal



REPARCROM

adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas.

En caso de residuos de desmoldante limpie con solución ácida suave y luego lave con abundante agua. Deje secar a estado húmedo superficie seca.

Preparación de REPARCROM:

Prepare, en un recipiente limpio el mortero con consistencia pastosa, 4 partes de **REPARCROM** y una de agua, o 20 % de agua respecto al peso del mortero seco. Para mayor adherencia, imprimir las superficies con **ACRYLCROM**, o una lechada **ACRYLCROM** : Cemento 1:1. **REPARCROM**, se aplica con llana metálica o espátula. Asegure que las herramientas estén limpias antes de iniciar la aplicación.

Para superficies planas y finas, use lijas finas no metálicas, cuando la superficie este seca.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca el mortero.

No deje elementos como brochas o rodillos en el agua de lavado pues se endurecerán.

REPARCROM es pintable en estado endurecido, especialmente compatible con las líneas de látex y esmalte de

RENDIMIENTO:

Un saco de **REPARCROM** rinde aproximadamente 10 a 11 litros de mortero fresco.

ENVASE:

- Saco de 20 kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco, y seco evitando la humedad la duración es de 3 meses.

Use elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos.

Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

DURACION:

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.cromcret.cl para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.