

# 224

## LANKOIMPER STOP

Mortero de impermeabilización para taponado de vías de agua

Mortero monocomponente de fraguado ultrarrápido para el taponado de vías de agua

### PROPIEDADES

- A base de cemento, áridos seleccionados y aditivos.
- Fraguado ultrarrápido en pocos minutos.
- Frena el paso de agua instantáneamente.
- Impermeable.
- Exento de cloruros.
- Sin retracción.

### APLICACIONES

#### Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Horizontal y vertical.
- Utilizable directamente en presencia de agua, y con agua a presión en:
  - Depósitos
  - Canales
  - Túneles
  - Muros pantalla
  - etc

#### Soportes:

- Hormigón, bloques de hormigón, prefabricados de hormigón, conducciones de fibrocemento, etc.

#### Espesores:

- 3 a 50 mm.

### DATOS TÉCNICOS (\*)

Densidad en polvo: _____	1,0 ± 0,1 kg/L
Inicio de fraguado: _____	De 10 a 90 s
Final de fraguado: _____	De 90 a 180 s
Temperatura de aplicación: _____	Desde 5 hasta 35°C

(\*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

## LO + DESTACADO

- Espesores de 3 a 50 mm
- Ultrarrápido
- Monocomponente
- Impermeable
- Aplicable en polvo o amasado



# 224 LANKOIMPER STOP

## Mortero de impermeabilización para taponado de vías de agua

### ■ MODO DE EMPLEO

#### Herramientas:

- Espátula, guantes de goma y gafas de seguridad.

#### Preparación de soporte:

- Picar las zonas a obturar para obtener unas oberturas francas.
- Eliminar las impurezas, las partes sueltas y el barro.

#### Aplicación del producto:

##### • En polvo:

- Cogerlo con una mano enguantada y aplicarlo de abajo a arriba, ejerciendo presión contra el punto de salida de agua, para que el agua vaya penetrando en el producto y se produzca el fraguado instantáneo.
- En el caso de tener humedades generalizadas, frotar toda la zona dando una capa lo más gruesa posible y esperar unos minutos.
- En caso de grandes presiones de agua, no cerrar completamente la vía y dejar un drenaje final para eliminar presiones y permitir un fraguado adecuado del producto.
- Finalmente limpiar con un cepillo toda la zona para eliminar restos de polvo no fraguado y esperar 24 horas para comprobar que se ha eliminado totalmente la humedad. En caso contrario repetir el proceso.

##### • Como mortero:

- Amasar pequeñas cantidades de producto hasta obtener una pasta con consistencia dura, y aplicar inmediatamente sobre las fugas de agua.
- Limpiar inmediatamente las herramientas antes de que el producto fragüe.

##### • Tiempo útil de trabajo:

- Instantáneo.

##### • Acabado:

- Para concluir el tratamiento deberá aplicarse a continuación 222 LANKOIMPER CAPA FINA (ver ficha técnica del producto).

### ■ RECOMENDACIONES

- Revestir siempre el producto con 222 LANKOIMPER CAPA.
- Para superficies sujetas a tensiones o mínimos movimientos, se debe aplicar 228 LANKOIMPER FLEX con MALLA RENODECO.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- Aplicar entre + 5°C y +35°C.



#### ■ CONSUMO

1 kg de producto = 1 L de volumen en obra

#### ■ PRESENTACIÓN

Bolsa 5 kg (palet 128 bolsas)  
Saco 25 kg (palet 48 sacos)

#### ■ ALMACENAMIENTO

6 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

#### ■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

# sat

Servicio de Asistencia Técnica  
**901 215 215**

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)