



MAXCLEAR® -D

PROTECTOR HIDRÓFUGO INVISIBLE DE SILICONAS EN BASE ACUOSA PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, PIEDRA CALIZA Y SUS DERIVADOS

DESCRIPCIÓN

MAXCLEAR® -D es una impregnación hidrófoba repelente al agua, de silicona en base acuosa, transparente y sin brillo, especialmente formulado para usar sobre sustratos de piedra caliza o derivados de este carbonato, y sobre soportes de yeso y arcilla. Se presenta en forma líquida, listo para usar y se aplica por medio de brocha o pistola con baja presión.

APLICACIONES

- Protección invisible repelente al agua de elementos arquitectónicos de piedra caliza y sus derivados.
- Protección e hidrofugación de hormigón y mortero de cemento.
- Impregnación de soportes de yeso, escayola o similares.
- Protección de piezas de arcilla cocida como tejas, ladrillos, etc.

VENTAJAS

- Reduce la absorción de agua.
- Permite transpirar al soporte.
- Sólo precisa una mano de aplicación.
- Resistente a la formación de sales superficiales.
- Protege al soporte de los daños del hielo.
- Reduce los costes de mantenimiento de fachadas.
- No es agresivo con el medio ambiente al ser de base acuosa.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

La superficie a tratar debe encontrarse libre de suciedad, polvo, grasas, eflorescencias y totalmente seca. Las grietas, juntas o defectos del soporte se deben reparar, con **MAXREST®** (Boletín Técnico nº 02) para grietas y con **MAXJOINT®** (Boletín Técnico nº 09) para las juntas del ladrillo.

Aplicación

Utilizar una brocha de pelo fino o pistola a baja presión (0,4 kg/cm²). Aplicar **MAXCLEAR® -D** en continuo y en una única capa. Empapar enteramente la superficie a tratar con **MAXCLEAR® -D** aplicándolo en tramos continuos y siguiendo un orden sucesivo de ejecución, trabajar de abajo hacia arriba, evitando coger grandes áreas dispersas. Evitar sobre-saturaciones del soporte, excesos de consumo pueden producir manchas blancas sobre la superficie. A las 24 horas de su aplicación, **MAXCLEAR® -D** repele el agua.

Condiciones de aplicación

No aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas.

Debe evitar cualquier aplicación en exterior si se esperan lluvias dentro de las 24 horas posteriores a la misma.

Con temperaturas elevadas, se recomienda realizar la aplicación en las zonas fuera del alcance directo del sol.

Limpieza de herramientas

La brocha o pistola inmediatamente después de su empleo se limpia con agua. Proteger la vegetación adyacente y resto de elementos que pudieran verse afectados por salpicaduras.

CONSUMO

El consumo aproximado de **MAXCLEAR® -D** es 0,17 – 0,40 l/m². El consumo variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie a tratar, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para determinar su consumo exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

- **MAXCLEAR® -D** debe aplicarse sobre superficies totalmente secas y evitar mojarlo

pasadas hasta por lo menos 24 horas desde su aplicación.

- No aplicar sobre superficies vitrificadas, esmaltadas, no absorbentes o pintadas.
- En el caso de que la piedra caliza tenga impurezas de hierro pueden ocasionarse decoloraciones oscuras de la piedra. Realizar pruebas siempre
- Proteja las superficies de metal, aluminio, perfilaría de aluminio, piezas esmaltadas o pintadas, cristal, madera, etc., así como plantas, vegetación y zonas ajardinadas cubriéndolas completamente antes de la aplicación.
- **MAXCLEAR® -D** es una impregnación hidrofugante. No es apta para contacto permanente con agua.
- Para cualquier aclaración o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

DATOS TÉCNICOS

| Características del producto | |
|---|---|
| Marcado CE, EN 1504-2 | |
| Descripción. Impregnación hidrófoba (H) para la protección superficial del hormigón. Principios / Métodos. Protección contra la penetración (1/1.1), Control de la humedad por revestimiento (2/2.1) e Incremento de la resistividad por limitación del contenido de humedad por revestimiento (8/8.2) | |
| Aspecto | Líquido transparente |
| Densidad, (g/cm ³) | 1,05 ± 0,05 |
| Punto de inflamación | No inflamable |
| Condiciones de aplicación y curado | |
| Condiciones de aplicación (°C) | 5 °C < T < 35 °C |
| Características del producto curado | |
| Especificación SS-W-00110 para hidrofugantes | Cumple todos los requisitos. |
| - Repelencia al agua | 0,52 % Cumple |
| - Repelencia al agua después de envejecimiento | 0,53 % Cumple |
| - Transpiración | 50,3 % Cumple |
| - Eflorescencias | Ninguna Cumple |
| Grado de penetración, EN 1766 | Penetración > 10 mm – Clase II |
| Absorción de agua y Resistencia a los álcalis, EN 13580 | Grado de absorción < 7,5% Grado de absorción < 10% (tras inmersión en disolución alcalina) |
| Coefficiente de desecación, EN 13579 | > 30% - Clase I |
| Rendimientos | |
| Rendimiento aproximado por aplicación, (l/m ²) | 0,17-0,40 |

* El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y condiciones del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®**, **S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com



nº ES021542 / ES021543