

STUKO PREMIUM INTERIOR

Revestimiento fino a la cal de 2-3 mm de espesor, color blanco simil yeso para terminación de muros y cielorrasos interiores con mejor calidad de acabado, mayor blancura, dureza superficial y rapidez en la aplicación debido a su excelente trabajabilidad.



Descripción

Stuko Premium Interior es un revestimiento fino a la cal listo para aplicar en forma manual, fabricado y premezclado en seco a partir de cemento blanco, cal, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo producto para ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos interiores.

Aplicaciones usuales

Stuko es un material de terminación para todo tipo de soportes en interior, tales como:

- Colocación sobre morteros de cal-cemento.
- Colocación sobre morteros de cemento.
- Colocación sobre morteros de cemento de albañilería.

Preparación del soporte

Los soportes deberán estar compactos, firmes, libres de polvo, aceite, grasa, líquido desencofrante o cualquier sustancia antiadherente, suficientemente secos y que permitan una correcta adhesión (revoque grueso peinado o sin fratar).

Si hubiese grietas, es conveniente sellarlas para evitar que se trasladen al revoque fino a la cal Stuko.

Humedecer convenientemente los sustratos para evitar que absorba agua del revoque. Puesto que esto ocasionaría problemas de adherencia.

En sustratos muy absorbentes o calientes, es conveniente mojar el soporte con abundante agua sucesivas veces sin llegar a saturación, para evitar un secado acelerado que generaría fisuras por contracción de secado violento.

Modo de empleo



1. Se prepara en balde de albañil colocando primero el agua. Usar 11-12 litros de agua por cada bolsa de Stuko Premium, mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.



2. Aplicar una capa fina de Stuko de 2 mm con un fratás realizando presión.



3. Dejar tirar y proceder a la terminación con los instrumentales conocidos (fratás, fieltro o llana).

No exceder los 4 minutos de mezclado, ya que esto generaría contenidos de aire en el revestimiento que provocan disminución tanto en la adhesión como en la resistencia mecánica. El espesor recomendado es de 2 mm, debiendo aplicarse con sucesivas cargas si los espesores superan los 3 mm para evitar fisuras.

Limpieza

Con agua.

Rendimiento

Espesor de la capa	Rendimiento	Rendimiento x bolsa de 30 kg
2 mm	2 kg/m ²	12 m ²
3 mm	3 kg/m ²	8 m ²

Contraindicaciones

- No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
- No usar sobre paredes de yeso (revoçados, ladrillos, paneles de yeso) o enduidos de yeso (aplicar un primer de Klaukurú). En esta operación es aconsejable adicionarle a Stuko, Klaukurú para mejorar la adhesión a dicho paramento.
- No utilizar sobre madera o aglomerado.
- No usar sobre superficies metálicas, goma o linóleo.
- No utilizar sobre soportes flexibles como fibrocemento, a menos que estén bien fijados para evitar vibraciones.
- No usar sobre superficies pintadas al látex o al aceite (en este caso remover el recubrimiento).
- No es aconsejable aplicar Stuko para nivelar pavimentos, debido a su escasa resistencia a la compresión (en este caso usar Meziik)
- No es aconsejable aplicar Stuko sobre paramentos poco absorbentes si no es aditivado con Klaukurú.
- No excederse en los tiempos de mezclado; esto generaría contenidos de aire en el mortero que provocan disminución tanto en la adhesión como en la resistencia a la compresión.
- No es necesario el agregado de cemento para la aplicación.

Almacenado

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.

Presentación

Bolsa de papel de 25 kg.

Datos técnicos

Color	Muy blanco
Preparación de la mezcla	Aprox. 11-12 lts de agua por cada bolsa de Stuko Premium
Densidad del polvo	1.2 kg/l
Peso específico de la mezcla	1.65 kg/l
Temperatura de aplicación	Desde +5 °C hasta +40°C
Espesor máximo	3 mm
Tiempo de endurecimiento	Según el sustrato y las condiciones ambiente

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Conforme con normas en vigencia.

Advertencia

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Manipulación del producto

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección respiratoria (barbijo o máscara).
- Protección dérmica (guantes de protección impermeables).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR A UN MÉDICO. CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA DEL HOSPITAL POSADAS: (011) 4469-9300. CUALQUIER DUDA CONSULTE LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO COMUNICÁNDOSE AL 0-800-222-5528.