



DURO ROCK. S.A. de C.V.

FABRICANTES DE ADITIVOS PARA CONCRETOS, MORTEROS Y PRODUCTOS EPÓXICOS
Félix Parra N° 35, Col: San José Insurgentes, C.P.03910, México, D.F. Tels: 5598.2855 / 5563.8908 Fax: 5598.4465

EPOXI ROCK RE CISTERNA RECUBRIMIENTO EPOXICO IMPERMEABLE

95

EPOXI ROCK RE CISTERNA (ERRE-CI), es un recubrimiento de baja viscosidad, de dos componentes (Parte A y B), que se adhiere tenazmente al concreto, asbesto o aplanados. El ERRE-CI, es un sistema libre de solventes, lo que evita el peligro de intoxicaciones cuando se aplica en lugares confinados.

Este recubrimiento, una vez endurecido, no es tóxico, y puede aplicarse para proteger tanques o tinacos que estén destinados a contener agua potable.

PROPIEDADES

El ERRE-CI no sufre contracciones y tiene una moderada resistencia química, así como una buena resistencia a la abrasión y al impacto.

El ERRE-CI, aunque no es específico para adherir en superficies húmedas, puede lograr su curado completo en condiciones de ambiente frío y húmedo.

USOS

El ERRE-CI, es ideal para proteger:

Tanques de concreto sin aplanado, sustituyendo al mismo con eficacia.

Tanques de mampostería y tabique con aplanado.

Tinacos de asbesto.

Pintura de muros, columnas y travesaños.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

La superficie a proteger, deberá estar, en todos los casos perfectamente limpia y seca. Esto se refiere a que esté libre de grasas, polvo o material suelto.

En caso de existir oquedades y grietas, recomendamos resanarlas con nuestro producto Epoxi Rock AD-Pasta.

Una vez resanadas las grietas y oquedades, deberá de lavarse la superficie con ácido muriático al 20%, con el fin de neutralizar el Ph de la superficie.

El ERRE-CI, se prepara vaciando la totalidad de la parte B en el envase de la parte A, mezclando perfectamente hasta obtener un color homogéneo.

Colóquese una sola mano con brocha de pelo suave (acortada), una vez mezclado, debe usarse antes de 30 min.

Dependiendo de la rugosidad de la superficie, un Kg rinde de 2.0 a 2.5 m².

El ERRE-CI, se puede surtir en color gris claro, gris oscuro, verde claro y crema.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El ERRE-CI, viene envasado en dos recipientes: Parte A (resina) y Parte B (catalizador), para formar juegos de ½ kg, 1 kg y 2 kgs.

Los envases deben almacenarse perfectamente tapados en lugar fresco y seco. Esto permitirá que el material no pierda sus propiedades hasta por 6 meses.