

Pluviol®

Hidrófugo líquido para revoques.

Descripción:	<p>Pluviol® es un hidrófugo líquido, de color rosado, que actúa de inmediato al fraguar el mortero, incorporando desde ese momento y en forma permanente su acción hidrófuga al material.</p> <ul style="list-style-type: none">- No pierde su efectividad con el transcurso del tiempo.- Cumple la norma I.R.A.M. 1590 de absorción capilar.- Otorga un efecto plastificante al mortero reduciendo así la cantidad de agua de amasado necesaria en un 10% aproximadamente.- Los revoques con Pluviol® son impermeables y permiten respirar a los poros.
Aplicabilidad:	<p>Se utiliza como agregado al mortero de revoque de cemento.</p> <p>Es indispensable para todo tipo de impermeabilización ya sea exterior y/o interior, en paredes, pisos, sótanos, contra presión de agua, tanques de agua, fachadas, etc.</p>
Modo de empleo:	<p>Previamente a la aplicación del mortero con Pluviol®, la superficie a tratar debe estar limpia y firme. Mojarla muy bien antes de aplicarle el revoque con Pluviol®.</p> <p>Agitar muy bien el hidrófugo Pluviol® antes de usar.</p> <p>Realizar en seco un mortero con las siguientes proporciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 partes de arena terciada seca.- 1 parte de cemento portland. <p>En el agua de amasado de este mortero se utilizará una dilución de 1 lt. de hidrófugo Pluviol® disuelto en 8/10 lt. de agua.</p> <p>Mezclar muy bien. Cuando el color rosado característico de Pluviol® desaparece, quiere decir que se ha incorporado correctamente al material.</p> <p>Aplicar este mortero sobre la superficie a tratar (previamente mojada) en un espesor de 10 a 20 mm. Apretar bien el mortero contra la pared usando la cuchara de albañil. Para esto es muy importante mover la cuchara de arriba hacia abajo al tiempo que se aprieta y se alisa el material, cuidando que el revoque quede lo mas parejo posible. Este revoque deberá curarse durante 1 semana, humedeciéndolo periódicamente y protegiéndolo contra el sol y el viento. Sin perjuicio de este curado, cuando el revoque impermeable esté húmedo pero se note que ya empezó a "tirar", se recomienda darle una azotada de mezcla gruesa para mejorar el anclaje de las capas siguientes.</p>
Datos técnicos:	<p>Aspecto: Líquido rosado</p> <p>Peso específico: 1 kg./l.</p>
Rendimiento:	<p>En revoques de arena y Pórtland (3:1) de 2 cm. de espesor, 1 lt. de Pluviol® rinde aproximadamente entre 2 y 3 m².</p>
Presentación:	<p>Envases de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 200 lt.</p>
Cuidados y recomendaciones:	<p>Se recomienda proteger el revoque por 1 semana luego de aplicado, tanto del sol como del viento, humedeciéndolo con agua (curado) o colocando algún tejido media sombra, por ejemplo.</p> <p>No utilizar en hormigón estructural.</p> <p>Evitar la exposición de los envases a temperaturas superiores a los 30° C.</p> <p>No realizar revoques en espesores menores o mayores a los indicados en esta hoja técnica.</p> <p>Cada vez que se produzcan encuentros de paños habrá que solapar los revoques impermeables unos 20 cm. por lo menos.</p>
Vencimiento:	<p>Conservado en su envase original bien cerrado en lugar fresco y seco, no tiene vencimiento.</p>

La información contenida en este folleto tiene como objeto dar una descripción somera del producto y es aplicable a los productos aquí especificados. No constituye una oferta por parte del fabricante y no pretende ser una descripción exhaustiva del uso, desempeño y aplicabilidad del producto.



Hoja técnica
Edición 2013
Nº 051
Versión 007
Pluviol



Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243

Pluviol®

Hidrófugo líquido para revoques.

Seguridad:

Ceresita S.A. cuenta con Ficha de Datos de Seguridad (FDS); ésta contiene las instrucciones detalladas para el manejo de los productos y persigue reducir los riesgos laborales.

Se indican los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera segura.

Las fichas contienen información física del producto como también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad.



Hoja técnica
Edición 2013
Nº 051
Versión 007
Pluviol

La información contenida en este folleto tiene como objeto dar una descripción somera del producto y es aplicable a los productos aquí especificados. No constituye una oferta por parte del fabricante y no pretende ser una descripción exhaustiva del uso, desempeño y aplicabilidad del producto.



Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243